

Akulon® SG-KGS5/HV

PA66-GF25 FR(40)

25% 玻纤增强, 高流动性, 不含卤素和红磷

Print Date: 2022-07-26

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
成型收缩率(平行)	0.3	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.04	%	ISO 294-4
机械性能			
拉伸模量	10000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	140	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.2	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	8650	MPa	ISO 178
弯曲强度	225	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	65	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
熔融温度(10°C/min)	260	°C	ISO 11357-1/-3
燃烧性 (1.5mm厚度)	V-0	class	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10
灼热丝燃烧指数GWFI	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(1))	0.75	mm	IEC 60695-2-12
灼热丝燃烧指数GWFI	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI (厚度(2))	3	mm	IEC 60695-2-12
灼热丝引燃温度GWIT	800	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚度(1))	0.75	mm	IEC 60695-2-13
灼热丝引燃温度GWIT	825	°C	IEC 60695-2-13
GWIT (厚度(2))	3	mm	IEC 60695-2-13

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。



性能

Akulon[®] SG-KGS5/HV

Print Date: 2022-07-26

性能	典型资料	单位	测试方法
电性能			
介电强度	40	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
其它性能			
密度	1390	kg/m ³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

