

Arnite[®] ACE339 RC-MB (ALL COLORS)

PET-I-GF40

Print Date: 2025-07-18

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	数值		
拉伸模量	11500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	130	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3	%	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度(+23°C)	65	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	12	kJ/m²	ISO 179/1eA

粘度 - 剪切速度

