

Arnite® LT TV4 261

PBT-GF30

激光透明黑

Print Date: 2023-07-01

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
熔体体积流动速度	17	cm³/10min	ISO 1133
温度	275	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
成型收缩率(垂直)	1.35	%	ISO 294-4
成型收缩率(平行)	0.35	%	ISO 294-4
机械性能			
拉伸模量	10200	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	135	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.5	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	45	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	37	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	8.7	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	7.9	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
熔融温度(10°C/min)	223	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	205	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	220	°C	ISO 75-1/-2
电性能			
介电强度	37	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	375	V	IEC 60112
其它性能			
密度	1540	kg/m³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©Envalior2023。保留所有权利。

未经Envalior事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

