

## Arnitel® XG5858

## TPC-ET

注塑成型

Print Date: 2017-12-08

| 性能             | 典型资料   | 单位                     | 测试方法            |
|----------------|--------|------------------------|-----------------|
| <b>流变性能</b>    |        |                        |                 |
| 价值             |        |                        |                 |
| 熔体体积流动速度       | 13.8   | cm <sup>3</sup> /10min | ISO 1133        |
| 温度             | 230    | °C                     | ISO 1133        |
| 负荷             | 2.16   | kg                     | ISO 1133        |
| <b>机械性能</b>    |        |                        |                 |
| 价值             |        |                        |                 |
| 绍氏硬度A (3s)     | 82     | -                      | ISO 868         |
| 拉伸模量           | 55     | MPa                    | ISO 527-1/-2    |
| 断裂应力           | 8.8    | MPa                    | ISO 527-1/-2    |
| 标称断裂应变         | 550    | %                      | ISO 527-1/-2    |
| 10%应变时的应力      | 1.9    | MPa                    | ISO 527-1/-2    |
| 100%应变时的应力     | 4.1    | MPa                    | ISO 527-1/-2    |
| <b>热性能</b>     |        |                        |                 |
| 价值             |        |                        |                 |
| 熔融温度(10°C/min) | 180    | °C                     | ISO 11357-1/-3  |
| 厚度为h时的燃烧性      | V-2    | class                  | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度       | 0.8    | mm                     | IEC 60695-11-10 |
| <b>电性能</b>     |        |                        |                 |
| 价值             |        |                        |                 |
| 体积电阻率          | 8.4E11 | Ohm*m                  | IEC 60093       |
| 介电强度           | 21.5   | kV/mm                  | IEC 60243-1     |
| <b>其它性能</b>    |        |                        |                 |
| 价值             |        |                        |                 |
| 密度             | 1100   | kg/m <sup>3</sup>      | ISO 1183        |
| 吸水率            | 0.16   | %                      | Sim. to ISO 62  |
| 吸湿率            | 0.45   | %                      | Sim. to ISO 62  |