

# Arnite® TV4 461 KL

## (PBT+PET)-GF30

30% 玻纤增强, 热稳定, UV稳定性, 优异的表面特性

Print Date: 2022-07-29

| 性能                | 典型资料  | 单位                | 测试方法              |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流变性能              |       |                   |                   |
| 成型收缩率(垂直)         | 1.1   | %                 | Sim. to ISO 294-4 |
| 成型收缩率(平行)         | 0.32  | %                 | Sim. to ISO 294-4 |
| 机械性能              |       |                   |                   |
| 拉伸模量              | 9900  | MPa               | ISO 527-1/-2      |
| 断裂应力              | 130   | MPa               | ISO 527-1/-2      |
| 断裂伸长率             | 2.4   | %                 | ISO 527-1/-2      |
| 无缺口简支梁冲击强度(+23°C) | 45    | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eU       |
| 无缺口简支梁冲击强度(-30°C) | 45    | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eU       |
| 简支梁缺口冲击强度(+23°C)  | 9     | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA       |
| 简支梁缺口冲击强度(-30°C)  | 9     | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA       |
| 热性能               |       |                   |                   |
| 热变形温度(1.80 MPa)   | 205   | °C                | ISO 75-1/-2       |
| 热变形温度(0.45 MPa)   | 225   | °C                | ISO 75-1/-2       |
| 线热膨胀系数(平行)        | 0.4   | E-4/°C            | ISO 11359-1/-2    |
| 线热膨胀系数(垂直)        | 0.6   | E-4/°C            | ISO 11359-1/-2    |
| 电性能               |       |                   |                   |
| 相对介电常数(100Hz)     | 4.1   | -                 | IEC 62631-2-1     |
| 相对介电常数(1MHz)      | 3.9   | -                 | IEC 62631-2-1     |
| 介质损耗因子(100Hz)     | 15    | E-4               | IEC 62631-2-1     |
| 介质损耗因子(1MHz)      | 160   | E-4               | IEC 62631-2-1     |
| 体积电阻率             | >1E13 | Ohm*m             | IEC 62631-3-1     |
| 相对漏电起痕指数          | 275   | V                 | IEC 60112         |

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。



性能

# Arnite® TV4 461 KL

Print Date: 2022-07-29

| 性能   | 典型资料 | 单位                | 测试方法           |
|------|------|-------------------|----------------|
| 其它性能 | 价值   |                   |                |
| 吸水率  | 0.3  | %                 | Sim. to ISO 62 |
| 吸湿率  | 0.15 | %                 | Sim. to ISO 62 |
| 密度   | 1530 | kg/m <sup>3</sup> | ISO 1183       |

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

