

# Xytron™ G3080R

## PPS-GF30

30% 玻纤增强, 阻燃, 优异的脱模性, 较少飞边

Print Date: 2026-01-27

| 性能                | 典型资料  | 单位    | 测试方法         |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| 流变性能              | 数值    |       |              |
| 成型收缩率(平行)         | 0.21  | %     | ISO 294-4    |
| 成型收缩率(垂直)         | 0.65  | %     | ISO 294-4    |
| 机械性能              | 数值    |       |              |
| 拉伸模量              | 12000 | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (120°C)      | 4700  | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (160°C)      | 3500  | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (200°C)      | 2950  | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力              | 170   | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 ( 120°C)     | 70    | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力(160°C)       | 55    | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸应力 (200°C)      | 45    | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率             | 2     | %     | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应变(120°C)       | 4.6   | %     | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应变(160°C)       | 5.3   | %     | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应变(200°C)       | 5.4   | %     | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量              | 10000 | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲强度              | 240   | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲模量 (120°C)      | 4500  | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲模量 (160°C)      | 3300  | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲模量 (200°C)      | 2900  | MPa   | ISO 178      |
| 简支梁无缺口冲击强度(+23°C) | 58    | kJ/m² | ISO 179/1eU  |
| 简支梁无缺口冲击强度(-30°C) | 56    | kJ/m² | ISO 179/1eU  |
| 简支梁缺口冲击强度(+23°C)  | 9     | kJ/m² | ISO 179/1eA  |
| 简支梁缺口冲击强度(-30°C)  | 8     | kJ/m² | ISO 179/1eA  |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

# Xytron™ G3080R

Print Date: 2026-01-27

| 性能                | 典型资料  | 单位     | 测试方法            |
|-------------------|-------|--------|-----------------|
| 洛氏硬度,R刻度          | 120   | —      | ISO 2039-2      |
| 洛氏硬度,M刻度          | 100   | —      | ISO 2039-2      |
| 热性能               | 数值    |        |                 |
| 熔融温度(10°C/min)    | 280   | °C     | ISO 11357-1/-3  |
| 热变形温度(1.80 MPa)   | 265   | °C     | ISO 75-1/-2     |
| 线热膨胀系数(平行)        | 0.18  | E-4/°C | ISO 11359-1/-2  |
| 线热膨胀系数(垂直)        | 0.5   | E-4/°C | ISO 11359-1/-2  |
| 线性热膨胀系数, 平行, Tg以上 | 0.18  | E-4/°C | ISO 11359-1/-2  |
| 线性热膨胀系数, 垂直, Tg以上 | 1.2   | E-4/°C | ISO 11359-1/-2  |
| 燃烧性 (1.5mm厚度)     | V-0   | class  | IEC 60695-11-10 |
| 测试厚度              | 1.5   | mm     | IEC 60695-11-10 |
| UL认证              | Yes   | —      | -               |
| 厚度为h时的燃烧性         | V-0   | class  | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度          | 3     | mm     | IEC 60695-11-10 |
| UL认证              | Yes   | —      | -               |
| 相对温度指数-电气         | 130   | °C     | UL746B          |
| 相对温度指数-电气 (厚度1)   | 0.4   | mm     | UL746B          |
| 电性能               | 数值    |        |                 |
| 体积电阻率             | >1E13 | Ohm*m  | IEC 62631-3-1   |
| 介电强度              | 34    | kV/mm  | IEC 60243-1     |
| 相对漏电起痕指数          | 175   | V      | IEC 60112       |
| 介质损耗因子 5GHz       | 45    | E-4    | IEC 61189-2-721 |
| 相对介电常数5GHz        | 3.8   | —      | IEC 61189-2-721 |
| 其它性能              | 数值    |        |                 |
| 密度                | 1550  | kg/m³  | ISO 1183        |
| 吸湿率               | 0.05  | %      | Sim. to ISO 62  |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。