

Xytron™ M6510A

PPS-(GF+MD)65

65% 玻纤/矿粉增强, 阻燃, 优异的尺寸稳定性

Print Date: 2023-11-24

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	数值		
成型收缩率(平行)	0.3	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.5	%	ISO 294-4
机械性能	数值		
拉伸模量	20000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	11000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	8900	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (180°C)	8000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	7700	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	145	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	98	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	75	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (180°C)	70	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	62	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	1.7	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	2.4	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(180°C)	2.5	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	2.5	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	20000	MPa	ISO 178
弯曲强度	230	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120°C)	14000	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160°C)	9100	MPa	ISO 178
弯曲模量 (200°C)	7000	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	25	kJ/m²	ISO 179/1eU

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。 本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©Envalior2023。保留所有权利。 未经Envalior事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

Xytron™ M6510A

Print Date: 2023-11-24

性能	典型资料	单位	测试方法
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	27	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	6.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	6.8	kJ/m²	ISO 179/1eA
洛氏硬度,R刻度	120	—	ISO 2039-2
洛氏硬度,M刻度	101	—	ISO 2039-2

热性能	数值		
熔融温度(10°C/min)	280	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	277	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.15	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.27	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数，平行，Tg以上	0.15	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数，垂直，Tg以上	0.75	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性（1.5mm厚度）	V-0	class	IEC 60695-11-10
测试厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes	—	-
厚度为h时的燃烧性	V-0	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	3	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes	—	-
相对温度指数-电气	130	°C	UL746B
相对温度指数-电气（厚度1）	0.7	mm	UL746B
层内导热系数	0.7	W/(m K)	ASTM E1461
层间导热系数	0.7	W/(m K)	ASTM E1461

电性能	数值		
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
介电强度	25	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	225	V	IEC 60112
介质损耗因子 5GHz	44	E-4	IEC 61189-2-721
相对介电常数5GHz	5	—	IEC 61189-2-721

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。 本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©Envallor2023。保留所有权利。 未经Envallor事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

性能

Xytron™ M6510A

Print Date: 2023-11-24

性能	典型资料	单位	测试方法
其它性能	数值		
密度	1970	kg/m³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©Envalior2023。保留所有权利。未经Envalior事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。