

# Xytron™ G4024T

## PPS-GF40

40% 玻纤增强, 优异的脱模性, 阻燃

Print Date: 2024-12-03

| 性能                | 典型资料  | 单位    | 测试方法         |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| 流变性能              | 数值    |       |              |
| 成型收缩率(平行)         | 0.2   | %     | ISO 294-4    |
| 成型收缩率(垂直)         | 0.5   | %     | ISO 294-4    |
| 机械性能              | 数值    |       |              |
| 拉伸模量              | 15000 | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (120°C)      | 6700  | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (160°C)      | 5300  | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 (200°C)      | 4100  | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力              | 205   | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 ( 120°C)     | 85    | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力(160°C)       | 65    | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸应力 (200°C)      | 50    | MPa   | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率             | 2.1   | %     | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应变(120°C)       | 4     | %     | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应变(160°C)       | 3.8   | %     | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应变(200°C)       | 3.9   | %     | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量              | 14000 | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲强度              | 280   | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲模量 (120°C)      | 8200  | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲模量 (160°C)      | 5000  | MPa   | ISO 178      |
| 弯曲模量 (200°C)      | 4300  | MPa   | ISO 178      |
| 简支梁无缺口冲击强度(+23°C) | 60    | kJ/m² | ISO 179/1eU  |
| 简支梁无缺口冲击强度(-30°C) | 62    | kJ/m² | ISO 179/1eU  |
| 简支梁缺口冲击强度(+23°C)  | 11    | kJ/m² | ISO 179/1eA  |
| 简支梁缺口冲击强度(-30°C)  | 11    | kJ/m² | ISO 179/1eA  |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任。 客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

# Xytron™ G4024T

Print Date: 2024-12-03

| 性能               | 典型资料  | 单位      | 测试方法            |
|------------------|-------|---------|-----------------|
| 悬臂梁冲击强度 (+23°C)  | 55    | kJ/m²   | ISO 180/1U      |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23°C)  | 11.5  | kJ/m²   | ISO 180/1A      |
| 悬臂梁缺口冲击强度(-40°C) | 11.5  | kJ/m²   | ISO 180/1A      |
| 洛氏硬度,R刻度         | 120   | —       | ISO 2039-2      |
| 洛氏硬度,M刻度         | 100   | —       | ISO 2039-2      |
| 热性能              | 数值    |         |                 |
| 熔融温度(10°C/min)   | 280   | °C      | ISO 11357-1/-3  |
| 热变形温度(1.80 MPa)  | 265   | °C      | ISO 75-1/-2     |
| 线热膨胀系数(平行)       | 0.15  | E-4/°C  | ISO 11359-1/-2  |
| 线热膨胀系数(垂直)       | 0.4   | E-4/°C  | ISO 11359-1/-2  |
| 线性热膨胀系数，平行，Tg以上  | 0.15  | E-4/°C  | ISO 11359-1/-2  |
| 线性热膨胀系数，垂直，Tg以上  | 1.1   | E-4/°C  | ISO 11359-1/-2  |
| 燃烧性（1.5mm厚度）     | V-0   | class   | IEC 60695-11-10 |
| UL认证             | Yes   | —       | -               |
| 厚度为h时的燃烧性        | V-0   | class   | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度         | V-0   | mm      | IEC 60695-11-10 |
| UL认证             | Yes   | —       | -               |
| 相对温度指数-电气        | 130   | °C      | UL746B          |
| 相对温度指数-电气（厚度1）   | 0.4   | mm      | UL746B          |
| 层内导热系数           | 0.5   | W/(m K) | ASTM E1461      |
| 层间导热系数           | 0.4   | W/(m K) | ASTM E1461      |
| 电性能              | 数值    |         |                 |
| 体积电阻率            | >1E13 | Ohm*m   | IEC 62631-3-1   |
| 介电强度             | 31    | kV/mm   | IEC 60243-1     |
| 介质损耗因子 5GHz      | 55    | E-4     | IEC 61189-2-721 |
| 相对介电常数5GHz       | 4     | —       | IEC 61189-2-721 |
| 其它性能             | 数值    |         |                 |
| 密度               | 1650  | kg/m³   | ISO 1183        |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任。 客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

# Xytron™ G4024T

Print Date: 2024-12-03

| 性能  | 典型资料 | 单位 | 测试方法           |
|-----|------|----|----------------|
| 吸湿率 | 0.08 | %  | Sim. to ISO 62 |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任。 客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2024。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。