

MH546

PPS Compounds | Glass Fiber Reinforced with Toughness at Low Temperature
聚苯硫醚复合材料 | 玻璃纤维填充增强

Technical Data 技术参数

General 总体

Material Status 材料状态	• Commercially Available 已商用	UL Yellow Card UL黄卡	• QMFZ2.E539835
Form 形式	• Pellets 粒子	Processing Method 加工方式	• Injection 注塑
Features 特性	• Good Mechanical Properties 良好的机械性能 • Good Flowability 良好的流动性 • UL94 V-0 Flame Retardant UL94 V-0 阻燃等级	• Long-term Heat Resistance 长期耐热性 • Excellent Processing Technology 出色的加工技术 • Good Chemical Resistance 极好的耐化学药品性	
Uses 用途	• Electronic and Electrical Components 电子、电气零部件 • Automotive Ultra-temp.& Anti-corrosion Field 汽车耐高温、耐腐蚀领域	• High-strength Parts in Aviation and Aerospace 航空、航天高强度产品 • Mechanical, Chemical, Water-related Appliance 机械、化工和水周边领域	

Specification 规格 · 标准

MH546

Unit

Standard

Character 特长	General Use 一般用途	-	-
Component 组成	>PPS-GF<	-	-

Mechanical 机械性能

Tensile Strength, 23°C 拉伸强度, 23°C	175	MPa	ISO 527-1, 2
Tensile Modulus, 23°C 拉伸模量, 23°C	15.5	GPa	ISO 527-1, 2
Tensile Elongation at Break, 23°C 拉伸断裂伸长率, 23°C	1.4	%	ISO 527-1, 2
Flexural Strength, 23°C 弯曲强度, 23°C	260	MPa	ISO 178
Flexural Modulus, 23°C 弯曲模量, 23°C	14	GPa	ISO 178
Flexural Elongation at Break, 23°C 弯曲断裂伸长率, 23°C	1.6	%	ISO 178
Charpy Impact Strength, Notched, 23°C 简支梁冲击强度, 缺口, 23°C	8	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Impact Strength, Un-notched, 23°C 简支梁冲击强度, 无缺口, 23°C	40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Rockwell Hardness 洛氏硬度	-	M-Scale	ISO 2039-2

MH546

PPS Compounds | Glass Fiber Reinforced with Toughness at Low Temperature 聚苯硫醚复合材料 | 玻璃纤维填充增强

Coefficient of Friction ^a , Static/Dynamic Friction 摩擦系数(MD/TD) ^a , 静摩擦/动摩擦	0.35/0.35	-	ISO 8295
--	-----------	---	----------

Thermal 热性能

Heat Deflection Temp. (HDT), 1.80MPa 热变形温度, 1.80MPa	250	°C	ISO 75-1, 2
Coefficient of Thermal Expansion ^a , -50~50°C 线膨胀系数(MD/TD) ^a , -50~50°C	2.6/4.1	×10 ⁻⁵ /K	ISO 11359-2
Coefficient of Thermal Expansion ^a , 100~200°C 线膨胀系数(MD/TD) ^a , 100~200°C	1.6/10.6	×10 ⁻⁵ /K	ISO 11359-2
Flammability / Thickness (mm) 燃烧性 / 厚度 (mm)	V-0/0.75	-	UL 94

Electrical 电性能

Dielectric Strength, t=1.0mm 绝缘破坏强度, t=1.0mm	26	kV/mm	IEC 60243-1
Dielectric Constant, 1MHz 介电常数, 1MHz	4	-	IEC 60250
Dielectric Factor, 1MHz 介电损耗因子, 1MHz	0.003	-	IEC 60250
Comparative Tracking Index (CTI) 相对耐漏电起痕指数 (CTI)	150	V	IEC 60112
Volume Resistibility 体积电阻率	10 ¹⁵	Ω·cm	IEC 60093

Physical 物理性质

Density 密度	1.67	g/cm ³	ISO 1183
Water Absorption, 23°C /24hrs. 吸水率, 23°C /24hrs.	0.02	%	ISO 62
Mold Shrinkage ^a 成型收缩率 (MD/TD) ^a	0.3/0.7	%	ISO 294-4

Note a: MD = Melt Resin Flow Direction; TD = Transverse Flow Direction
注^a: MD, 熔体流动方向; TD, 垂直熔体流动方向

MH546**PPS Compounds | Glass Fiber Reinforced with Toughness at Low Temperature**
聚苯硫醚复合材料 | 玻璃纤维填充增强**Typical Processing Conditions 典型成型工艺**

Drying Conditions 干燥工艺	120°C / 4 hours; or 130°C / 3 hours; or 140°C / 2 hours 120°C / 4 小时; 或者 130°C / 3 小时; 或者 140°C / 2 小时		
Mold Temperature 模具温度	120 ~ 130°C	Cylinder Temperature 料筒温度	290 ~ 320°C
Injection Pressure 注射压力	40 ~ 100MPa	Hold Pressure 保压压力	30 ~ 80MPa
Injection Time 注射时间	0.5 ~ 2Sec	Hold Time 保压时间	0.5 ~ 10Sec

Business and Technical Services 商务和技术服务

Shandong Minghua New Material Co., Ltd.

Address: Diaozhen Chemical Industry Park, Zhangqiu District,
Jinan, Shandong, China

Business: +86-531-83550751

+86-17686682398

Technical Service: +86-531-83550757

+86-17686636138

山东明化新材料有限公司

地址: 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

业务咨询: +86-531-83550751

+86-17686682398

技术服务: +86-531-83550757

+86-17686636138

General Disclaimer 免责声明

Prior to using the product, the user is advised and reminded to determine and evaluate for itself the safety and suitability of the product and is further advised not to rely on information in the product that may be relevant to any particular use or application. It is the ultimate responsibility of the user to ensure that the Product is suitable, and that the information is appropriate for the user's particular application. Shandong Minghua New Material Co., Ltd. makes no warranty and assumes no responsibility for any information, whether oral or written, express or implied, relating to this product or the use of this product. The user expressly assumes all risks and liabilities associated with the use of the information contained herein or the product itself, whether based on contract, tort or otherwise. Such matters should be investigated by the user.

在使用本产品之前, 我们建议并提醒用户自行确定和评估产品的安全性和适合性, 并进一步建议用户不要依赖本产品中可能与任何特定用途或应用有关的信息。用户有最终责任确保产品是适合的, 信息适用于用户的特定应用。山东明化新材料股份有限公司对与本产品或本产品的使用有关的任何信息, 不论是口头的还是书面的, 明示的还是暗示的, 不作任何保证, 也不承担任何责任。用户明确承担与使用此处包含的信息或产品本身有关的所有风险和责任, 无论是基于合同、侵权行为还是其他方面。此类问题应由用户自行调查。