



产品说明

PMMA钢琴黑，耐醇增强，适用于热板焊，具有优异机械性能、流动性和脱模效果。

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度 23℃	ISO 1183-1	g/cm ³	1.156
流动性能	测试标准	单位	典型值
熔融指数 (230℃, 3.8Kg)	ISO 1133	g/10min	3.1
机械性能	测试标准	单位	典型值
拉伸强度 (5mm/min)	ISO 527-1/1	MPa	76
拉伸模量 (1mm/min)	ISO 527-2/5	MPa	3200
弯曲强度 (2mm/min)	ISO 178	MPa	116
弯曲模量 (2mm/min)	ISO 178	MPa	3300
简支梁缺口冲击强度 (23℃)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	2.5
简支梁无缺口冲击强度 (23℃)	ISO 179/1eU	kJ/m ²	17
热性能	测试标准	单位	典型值
维卡软化温度 B50	ISO 306	℃	113
热变形温度 (1.8 Mpa)	ISO 75	℃	103
电性能	测试标准	单位	典型值
相对漏电起痕指数(CTI)	IEC 60112	V	-
表面电阻	IEC 60093	Ω	-
介质损耗角正切值 (1MHz)	IEC 60250	-	-
介电常数	IEC 60250	-	-
介电强度	IEC 60243-1	kV/mm	-
光学性能	测试标准	单位	典型值
透过率 940nm 2mm	LS 108D	%	-
透过率 980nm 2mm	TrueColor Test	%	-
其他	测试标准	单位	典型值
铅笔硬度		H	-
洛氏硬度 M标尺	ASTM D785		
表面光泽度	ISO 2813	°	-
透光率	-	%	-
成型收缩率	ISO 294-4	%	-
材料烘干工艺	单位	范围	
烘干温度	℃	85-90	
烘干时间	小时	4-6	
材料注射工艺	单位	范围	
熔体温度	℃	220-245	
螺杆温度	℃	220-245	
射嘴温度	℃	250	
模具温度	℃	65-90	
注射压力	MPa	70-150	

联系方式

地址：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业园西区

邮箱：allen.chen@zcplas.com

网址：www.zcplas.com

电话：028-82621223

免责声明

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。真彩塑胶建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的真彩塑胶销售人员索取本产品的材料安全数据表（MSDS）。真彩塑胶对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。