

FEISHI[®] CH5227L
聚碳酸酯树脂



产品介绍	CH5227L 聚碳酸酯树脂		
产品特点	• 低粘度	• 易脱模	• UV稳定
产品应用	• 车灯		
加工方式	• 注射成型		
色号	• 1003		

项目	测试方法	测试条件	单位	数据
物理性能				
熔体流动速率	ISO 1133	300℃/1.2 kg	g/10min	20
密度	ISO 1183	23℃，50%RH	g/cm³	1.2
成型收缩率	ISO 294-4	流动方向：2 mm	%	0.50-0.70
		垂直方向：2 mm	%	0.50-0.70
机械性能				
拉伸模量	ISO 527-2	1 mm/min	MPa	2300
拉伸屈服应力	ISO 527-2	50 mm/min	MPa	65
拉伸屈服应变	ISO 527-2	50 mm/min	%	7
断裂伸长率	ISO 527-2	50 mm/min	%	120
弯曲模量	ISO 178	2 mm/min	MPa	2300
弯曲屈服应力	ISO 178	2 mm/min	MPa	96
悬臂梁缺口冲击强度	ISO 180	23℃/3mm	kJ/m²	64
悬臂梁无缺口冲击强度	ISO 180	23℃/3mm	kJ/m²	N
热性能				
玻璃化转变温度	ISO 11357-1	10℃/min	℃	147
热变形温度	ISO 75-2/B	0.45 MPa，退火	℃	143
		1.8 MPa，未退火	℃	127
维卡软化温度	ISO 306/B50	50 N，50℃/h	℃	147
电气性能				
表面电阻率	IEC 60093	φ102.0x2.0mm	Ω	1E+16
体积电阻率	IEC 60093	φ102.0x2.0mm	Ω·cm	1E+14
介电强度	IEC 60243	1 mm	kV/mm	34

FEISHI[®] CH5227L



介质损耗因子	IEC 60250	100 Hz	/	5.00E-04
		1 MHz	/	9.00E-03
介电常数	IEC 60250	100 Hz	/	3.1
		1 MHz	/	3
漏电起痕指数	IEC 60112	方法A	V	250
光学性能				
折光率	ISO489	/	/	1.586
透光率	ISO 13468	1 mm	%	89
雾度	ISO 14782	2 mm	%	<0.8
加工性能				
干燥温度			°C	120
干燥时间			h	4-5
注塑温度			°C	280-300
模具温度			°C	80-120

FEISHI[®] CH5227L



版本信息

首次发布日期: 2024年04月30日 版本号: V 1.0

本资料所给出的指标、数据仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分，而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中造成的间接损失。我公司为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

公司地址: 河北省沧州市渤海新区临港化工园区军盐路北侧

电话: (0317)5262760 3556826

传真: (0317)3022527

邮编: 061000

电邮: xclsw@czdh.com.cn

网址: www.czdhdh.chemchina.com