

科技引领弹性体

ETflex™

ET3145D NT005



ET Elastomer

Print Date: 2022/10/20

Description: Thermoplastic Elastomer, High elasticity

产品说明: 热塑性弹性体, 高回弹性

Physical 物理性能	Test method 测试标准	Unit 单位	Typical value 典型值
Specific Gravity 密度	ISO 1183-1-2012	g/cm ³	1.14
Hardnes 硬度 (瞬间)	ISO 868	Shore D	45
Flow ability 流动性能	Test method 测试标准	Unit 单位	Typical value 典型值
熔融指数(220°C,2.16Kg)	ISO 1133-1-2011	g/10min	8
Mechanical 机械性能	Test method 测试标准	Unit 单位	Typical value 典型值
Tensile Strength 拉伸强度	GB/T528	MPa	22
Flexural Modulus 弯曲模量	ISO 178-2010-A	MPa	80
Tearing Strength 撕裂强度	ISO 11357-3-2001	KN/m	125
Tensile Elongationat Break 断裂伸长率	GB/T528	%	750
Flammability 阻燃性能	Test method 测试标准	Flame class 阻燃等级	Min. Thk 最小厚度
Flammability 阻燃等级	UL 94	-	-
Drying condition 材料烘干工艺	Unit 单位	Typical value 范围	
Dry temperature 烘干温度	°C	80-100	
Dry time 烘干时间	Hr 小时	3-4	
Injection condition 材料注射工艺	Unit 单位	Typical value 范围	
Melt temperature 熔体温度	°C	220~230	
Barrel temperature 螺杆温度	°C	210~240	
Nozzle temperature 喷嘴温度	°C	220~240	
Mold temperature 模具温度	°C	20~50	

免责声明

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验, 仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异, 用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用, 并且测试我们的产品是否适合用户的用途。建议用户事先调查自己产品的最终用途, 以保证能正确使用该产品, 用户可向当地的八倍销售人员索取本产品的材料安全数据表 (MSDS)。八倍材料科技对文本信息不承担任何责任与义务, 也未提供任何保证, 对所有默示保证在此明确地予以排除。

广州八倍材料科技有限公司
天河区思成路 23 号宏太智慧谷
sales@etelastomer.com