

科技引领弹性体

ETflex™

ET2170 A3 NT001



ET Elastomer

Print Date: 2023/12/06

Description: Thermoplastic Elastomer, easily be coloured,

产品说明: 热塑性弹性体, 易着色

Physical 物理性能	Test method 测试标准	Unit 单位	Typical value 典型值
Specific Gravity 密度	ASTM 792	g/cm ³	0.89±0.03
Hardnes 硬度 (5s)	ASTM D2240	Shore A	70±3
Flow ability 流动性能	Test method 测试标准	Unit 单位	Typical value 典型值
Melt Volume-Flow Rate (230°C,2.16kg) 熔融指数(230°C,2.16Kg)	ASTM D1238	g/10min	-
Mechanical 机械性能	Test method 测试标准	Unit 单位	Typical value 典型值
Tensile Strength(Breaking) 拉伸强度(断裂)	ASTM D412	MPa	4.8
Tensile Strength(100%)拉伸强度 (100%)	ASTM D412	MPa	2.2
Tensile Elongationat Break 断裂伸长率	ASTM D412	%	500
Drying condition 材料烘干工艺	Unit 单位	Typical value 范围	
Dry temperature 烘干温度	°C	80	
Dry time 烘干时间	Hr 小时	2-4	
Injection condition 材料注射工艺	Unit 单位	Typical value 范围	
Melt temperature 熔体温度	°C	170~210	
Barrel temperature 螺杆温度	°C	160~210	
Nozzle temperature 喷嘴温度	°C	180~220	
Melting Point 熔点	°C	-	
Mold temperature 模具温度	°C	20-50	

Disclaimers 免责声明

The data and information is based on our current knowledge and experience and is for guidance only. Since the conditions of use and applicable laws may vary from time to time, it is the responsibility of users to determine whether the products and product information in this document are suitable for the use of the user and to test whether our products are suitable for their use. E.T recommends that users investigate the end use of their products in advance to ensure that they can use the product correctly. Users can request the material safety data sheet (MSDS) from the local sales of E.T. E.T does not assume any responsibility or obligation for the data and information, nor does it provide any assurance. All implied warranties are expressly excluded here.

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验, 仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异, 用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用, 并且测试我们的产品是否适合用户的用途。建议用户事先调查自己产品的最终用途, 以保证能正确使用该产品, 用户可向当地的八倍销售人员索取本产品的材料安全数据表 (MSDS)。八倍材料科技对文本信息不承担任何责任与义务, 也未提供任何保证, 对所有默示保证在此明确地予以排除。

地址: 广东省广州市天河区思成路 23 号
宏太智慧谷 7 号楼
邮箱: green.huang@etmst.com

Address: Hong Tai Wisdom Valley, No.23 Sicheng Rd.,
Tianhe District, Guangzhou
Email: green.huang@etmst.com