

POLYWING

物性表

Valupoly MB09-FA 03 NT90001

产品说明

吸热式化学成核起泡剂，适用于 PPE/PPO、PC、PA、PPS、PBT、PC/ABS 等高熔点热塑性注塑发泡。

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度	ISO 1183	g/cm ³	0.60
形态	目视		颗粒
颜色	目视		米色
放气总量	内部标准	ml/g	75
初始分解温度	内部标准	°C	188

作用

吸热式化学成核起泡剂，主要可于产品表面光泽受到最少影响的情况下，并减少部件弯曲变形。在表面光泽要求较低的应用上，发泡体也可以降低产品重量10-20%。

应用领域

适用于改善厚壁制品的缩痕，降低产品重量，缩短成型周期等需求环境。

突出特点

良好的气泡稳定性，不易吸湿，快速的二氧化碳溶解速度，优良的气泡分别。

适用材料

PPE/PPO、PC、PA、PPS、PBT、PC/ABS等高熔点热塑性塑料

用法

- 与目标材料直接进行混合，然后利用注塑机直接注塑制件；
- 直接注塑时可以与色母，染料或颜料一起使用。

用量

0.5-3.0 wt%，或根据用户实际情况酌情添加；

免责声明

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。宝研新材料建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的宝研新材料销售人员索取本产品的材料安全数据表（MSDS）。宝研新材料对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。

广州宝研新材料有限公司
天河区思成路 19 号宏太智慧谷
邮箱: sales@polywingtech.com
网址: www.polywingtech.com

POLYWINGTM
focus on quality