

# POLYWING

## 物性表

### Valupoly C1400T-LD NT10001

#### 产品说明

高流动、光扩散PC。

| 物理性能                | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 密度                  | ISO 1183-1  | g/cm <sup>3</sup> | 1.20      |
| 吸水率 (23℃,24h)       | ISO 62      | %                 | 0.35      |
| 流动性能                | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
| 熔融指数 (300℃, 1.2Kg)  | ISO 1133    | g/10min           | 22.0      |
| 机械性能                | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
| 拉伸强度 (50mm/min)     | ISO 527     | MPa               | 65        |
| 断裂伸长率 (50mm/min)    | ISO 527     | %                 | 70        |
| 弯曲强度 (2mm/min)      | ISO 178     | MPa               | 80        |
| 弯曲模量 (2mm/min)      | ISO 178     | MPa               | 2,250     |
| IZOD 冲击强度 (缺口, 23℃) | ISO 180     | kJ/m <sup>2</sup> | 63        |
| 热性能                 | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
| 维卡软化温度              | ISO306      | ℃                 |           |
| 热变形温度 (1.82MPa)     | ISO 75      | ℃                 | 120       |
| 电性能                 | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
| 相对漏电起痕指数(CTI)       | IEC 60112   | V                 | -         |
| 体积电阻                | IEC 60093   | Ω•m               | -         |
| 介质损耗角正切值 (1MHz)     | IEC 60250   | -                 | -         |
| 介电常数                | IEC 60250   | -                 | -         |
| 介电强度                | IEC 60243-1 | kV/mm             | -         |
| 阻燃性能                | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
| 阻燃等级 UL94HB         | UL 94       | mm                | 1.5       |
| 长期热老化温度(RTI)        | UL 746B     |                   |           |
| Elec                |             | ℃                 | -         |
| Imp                 |             | ℃                 | -         |
| Str                 |             | ℃                 | -         |
| 其他                  | 测试标准        | 单位                | 典型值       |
| 填充比例                | -           | %                 | -         |
| 成型收缩率               | ISO 294-4   | %                 | 0.50~0.70 |

| 材料烘干工艺 | 单位 | 范围      |
|--------|----|---------|
| 烘干温度   | ℃  | 120     |
| 烘干时间   | 小时 | 4-6     |
| 材料注射工艺 | 单位 | 范围      |
| 熔体温度   | ℃  | 270~300 |
| 模具温度   | ℃  | 70~110  |
| 免责声明   |    |         |

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。宝研新材料建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的宝研新材料销售人员索取本产品的材料安全数据表（MSDS）。宝研新材料对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。

广州宝研新材料有限公司  
天河区思成路 19 号宏太智慧谷  
邮箱: [sales@polywingtech.com](mailto:sales@polywingtech.com)  
网址: [www.polywingtech.com](http://www.polywingtech.com)

