

POLYWING

物性表

Valupoly TD5601 NT00001

产品说明

20%PTFE改性TPEE,

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度	ASTM D792	g/cm ³	1.30
硬度 (瞬间)	ASTM D2240	Shore D	56
熔融指数(230℃, 2.16kg)	ASTM D1238	g/10min	13
机械性能	测试标准	单位	典型值
拉伸强度	ASTM D412	MPa	18.9
断裂伸长率	ASTM D412	%	450
拉伸强度(100%应变)	ASTM D412	MPa	4.5
阻燃性能	测试标准	单位	典型值
阻燃等级 UL94HB	UL 94	mm	1.5
材料烘干工艺	单位	范围	
烘干温度	℃	80-100	
烘干时间	小时	3-4	
材料注射工艺	单位	范围	
熔体温度	℃	170~230	
螺杆温度	℃	170~230	
射嘴温度	℃	180~230	
模具温度	℃	20~50	
免责声明			

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供参考。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。宝研新材料建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的宝研新材料销售人员索取本产品的材料安全数据表（MSDS）。宝研新材料对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。

广州宝研新材料有限公司
天河区思成路 19 号宏太智慧谷
邮箱: sales@polywingtech.com
网址: www.polywingtech.com

POLYWINGTM
focus on quality