

POLYWING

物性表

Valupoly TX-PU95A NT90001

产品说明

注塑、挤出级热塑性弹性体，高回弹、耐高低温，产品常用于天线护套、轨道交通、运动器材等

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度	ISO 1183-1	g/cm ³	1.19
硬度	ISO 868	Shore D	--
流动性能	测试标准	单位	典型值
熔融指数 (230℃, 2.16Kg)	ISO 1133	g/10min	12
机械性能	测试标准	单位	典型值
拉伸强度 (50mm/min)	ISO 527	MPa	30
断裂伸长率 (50mm/min)	ISO 527	%	550
热性能	测试标准	单位	典型值
熔点	ISO 11357	℃	205
维卡软化点 A/50	ISO 306	℃	160
阻燃性能	测试标准	单位	典型值
阻燃等级 UL94HB	UL 94	mm	1.5
其他	测试标准	单位	典型值
填充比例	-	%	0
成型收缩率	ISO 294-4	%	1.2~1.5

材料烘干工艺	单位	范围
烘干温度	℃	90-100
烘干时间	小时	3-4
材料注射工艺	单位	范围
熔体温度	℃	210~250
螺杆温度	℃	210~240
射嘴温度	℃	230~250
模具温度	℃	40~70

免责声明

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。宝研新材料建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的宝研新材料销售人员索取本产品的材料安全数据表（MSDS）。宝研新材料对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。

广州宝研新材料有限公司
天河区思成路 19 号宏太智慧谷
邮箱: sales@polywingtech.com
网址: www.polywingtech.com

