

DENYL HT 3510

35% 玻璃纤维增强材料

聚二甲苯酰胺

Vamp Tech

产品说明

PPA 35% glass fiber reinforced, good mechanicals properties, low water absorption, high chemical resistance and excellent operating temperature.

基本信息				
填料/增强材料		玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量		
特性		耐化学性良好	吸水低或不吸水	
物理性能		额定值	单位制	测试方法
比重		1.48	g/cm³	ASTM D792
收缩率				ASTM D955
流动		0.30	%	ASTM D955
横向流动		0.70	%	ASTM D955
吸水率 (饱和)		0.30	%	ASTM D570
机械性能		额定值	单位制	测试方法
拉伸模量		14000	MPa	ASTM D638
抗张强度 (屈服)		205	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)		1.9	%	ASTM D638
弯曲模量		12500	MPa	ASTM D790
弯曲强度		285	MPa	ASTM D790
冲击性能		额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度		10	kJ/m²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度		50	kJ/m²	ISO 180
热性能		额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		287	°C	ASTM D648A
RTI Elec		150	°C	UL 746
RTI Imp		150	°C	UL 746
RTI		150	°C	UL 746
电气性能		额定值	单位制	测试方法
表面电阻率		1.0E+13	ohms	ASTM D257
相比耐漏电起痕指数(CTI)		600	V	UL 746
注射		额定值	单位制	
干燥温度		90.0	°C	
干燥时间		3.0	hr	
加工(熔体)温度		315	°C	
模具温度		130	°C	