

VAMPAMID HT 3028 V0

30% 玻璃纤维增强材料

聚二甲苯酰胺

Vamp Tech

产品说明

PPA unfilled, halogen free, good mechanical properties, high chemical resistance and excellent operating temperature, UL 94 V0 at 0,8 mm, GWFI 960/1-2.

基本信息				
UL 黄卡		E140692-102290444		
特性	耐化学性良好	无卤		
物理性能	额定值	单位制	测试方法	
比重	1.44	g/cm³	ASTM D792	
收缩率			ASTM D955	
流动	0.30	%	ASTM D955	
横向流动	0.70	%	ASTM D955	
吸水率 (饱和)	0.40	%	ASTM D570	
机械性能	额定值	单位制	测试方法	
拉伸模量	12500	MPa	ASTM D638	
抗张强度 (屈服)	155	MPa	ASTM D638	
伸长率 (断裂)	1.8	%	ASTM D638	
冲击性能	额定值	单位制	测试方法	
悬壁梁缺口冲击强度	6.0	kJ/m²	ISO 180/A	
无缺口伊佐德冲击强度	45	kJ/m²	ISO 180	
热性能	额定值	单位制	测试方法	
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	275	°C	ASTM D648A	
RTI Elec	150	°C	UL 746	
RTI Imp	150	°C	UL 746	
RTI	150	°C	UL 746	
电气性能	额定值	单位制	测试方法	
漏电起痕指数	600	V	IEC 60112	
可燃性	额定值	单位制	测试方法	
UL 阻燃等级			UL 94	
0.800 mm	V-0		UL 94	
1.60 mm	V-0		UL 94	
3.20 mm	V-0		UL 94	
灼热丝易燃指数 (1.00 到 2.00 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12	
热灯丝点火温度 (1.00 到 2.00 mm)	775	°C	IEC 60695-2-13	
注射	额定值	单位制		
干燥温度	90.0	°C		
干燥时间	3.0	hr		
加工(熔体)温度	320	°C		
模具温度	130	°C		