

PPA 5600-GR30T

玻纤增强PPA

材料特性

- 高刚性
- 耐化学品
- 低吸水

应用

- 注塑成型
- 电子电气零部件
- 汽车

性能		数值	单位	测试方法
力学性能				
拉伸强度	50mm/min	190	MPa	ISO 527
断裂伸长率	50mm/min	1.7	%	ISO 527
弯曲强度	2mm/min	250	MPa	ISO 178
弯曲模量	2mm/min	8000	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度	23°C	9	KJ/m2	ISO 180/1A

热性能				
负荷热变形温度	1.80MPa	278	°C	ISO 75-2
线性膨胀系数		20	E-6/°C	ASTM E228

物理性能				
密度		1.36	g/cm ³	ISO 1183
洛氏硬度	HRR	120		ISO 2309
收缩率		0.3/0.9	%	WOTE METHOD
吸水率	24H	0.15	%	ISO 62
玻纤含量		30	%	WOTE METHOD

电性能				
表面电阻		1E+15	Ω	IEC 60093

阻燃性				
UL燃烧测试	1.6mm	HB	Class	UL94

加工条件		数值	单位
干燥时间		4-6	h
干燥温度		100-120	°C

PPA 5600-GR30T

熔融温度	290-330	°C
射嘴温度	300-335	°C
筒体前段温度	300-330	°C
筒体中间温度	290-320	°C
筒体后段温度	290-310	°C
模具温度	80-140	°C
注射速度	middle-fast	

声明

物性表中的数据仅代表实验室测试典型值，不作为规格保证使用

更新日期： 2022/1/10

联系方式

深圳市沃特新材料股份有限公司

深圳市南山区万科云城3期国际创新谷7栋B座31层

Tel: +86-755-26880866 Fax: +86-755-26880966 <http://www.wotlon.com>