

Purithon® PESU E4010G6

玻纤增强聚醚砜

Glass fiber reinforced Polyethersulfone

用途Applications		特性Characteristic		
* 注塑级 Injection Grade		* 30%玻纤 30%glass fiber		
* 食品接触 Food Service Applications		* 高耐热 High Heat Resistance		
* 医疗健康 Medical/Healthcare Applications		* 低温冲击性能优异Excellent Impact at Low Temperture		
* 航空类应用 Aeronautical Application		* 耐化学性 Chemical Resistant		
性能 PROPERTIES	典型数值 VALUE	单位 UNIT	测试方法 TEST METHOD	
ISO				
机械性能 Mechanical				
拉伸强度 Tensile Strength	140	MPa	ISO 527	
断裂伸长率 Tensile Elongation@Yield	3	%	ISO 527	
弯曲强度 Flexual Strength	180	MPa	ISO 178	
弯曲模量 Flexual Modulus	8750	MPa	ISO 178	
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	9	kJ/m2	ISO 180 23℃	
热性能 Thermal				
热变形温度 Heat Distortion Temperature	218	℃	ISO 75-2	@1.80MPa
线性热膨胀系数 CTE, -40 ℃ to 40 ℃, flow	1.60E-05	1/℃	ISO11359-1/-2	
物理性能 Physical				
密度 Density	1.59	g/cm ³	ISO 1183	
熔体流动速率 Melt Flow Rate (365℃, 5Kg)	15~25	g/10min	ISO 1133	
阻燃性能 Flammability				
阻燃特性 Flammability,1.0mm	V0	Class	UL 94	
阻燃特性 Flammability,1.6mm	V0	Class	UL 94	
电性能 Electrical				
表面电阻 Surface Resistivity	> 1.0E+15	ohms/SQ	IEC60093	
相对漏电起痕指数 Comparative Tracking Index	125	V	IEC 60112	
相对介电常数 Dielectric Constant,100Hz	4.3		IEC 60250	
相对介电常数 Dielectric Constant,1MHz	4.3		IEC 60250	
介电损耗因子 Dissipation factor,100Hz	0.002		IEC 60250	
介电损耗因子 Dissipation factor,1MHz	0.01		IEC 60250	
介电强度 Dielectric Strength,60mm*60mm*1mm	36	kV/mm	IEC 60243-1	
其他 OTHERS				
模塑收缩率 Molding Shrinkage,flow	0.2	%	ISO 2577, 294-4	
模塑收缩率 Molding Shrinkage,vertical	0.40	%	ISO 2577, 294-4	
吸水率 Water Absorption, Saturation, 23 ℃	1.6	%	ISO 62	
吸水率 Water Absorption, Equilibrium	0.3	%	ISO 62	
加工条件 PROCESSING CONDITIONS	典型数值 VALUE	单位 UNIT	备注 REMARK	
加工温度范围 Melt Temp. Range	350~390	℃		
最佳加工温度 Melt Temp.Optimum	370	℃		
模具温度 Mold Temp. Range	150~190	℃		
干燥温度 Drying Temperture	130~150	℃		
干燥时间 Drying Time	4~6	h		
· 典型数值只是作为通用信息提供; 这些数据均是近似值, 不是产品规格的一部分, 仅用于参考。 · The properties data presented on this datasheet are typical values, and not guaranteed specification.				
Revised: 2016-09				

Revised: 2016-09-01

深圳市沃特新材料股份有限公司 SHENZHEN WOTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房

31st Floor, Tower B, Building 7, International Innovation Valley, Vanke Cloud City (Phase 3), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.

Tel: +86-755-26880866 Fax: +86-755-26880966 <http://www.woton.com>