

WOTLON ASA 2300

通用级ASA

General ASA

用途Applications		特性Characteristic		
* 注塑成型 Injection molding		* 高刚性 High rigidity		
* 汽车配件 Automotive parts		* 高流动性 High fluidity		
* 家电配件 Household appliances parts		* 高耐候性 UV stability		
性能 PROPERTIES	典型数值 VALUE	单位 UNIT	测试方法 TEST METHOD	
ISO				
机械性能 MECHANICAL				
拉伸强度 Tensile Strength	40	MPa	ISO 527	
弯曲强度 Flexual Strength	65	MPa	ISO 178	
弯曲模量 Flexual Modulus	2200	MPa	ISO 178	
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	12	KJ/m2	ISO 180 23℃	
热性能 THERMAL				
热变形温度 Heat Distortion Temperature	77	℃	ISO 75-2	@1.80MPa
维卡软化点 Vicat Softening Temperature	96	℃	ISO 306	@B50
物理性能 PHYSICAL				
密度 Density	1.07	g/cm ³	ISO 1183	
熔体流动速率 Melt Flow Rate (220℃, 10Kg)	18	g/10min	ISO 1133	
其他 OTHERS				
模塑收缩率 Molding Shrinkage	0.4~0.7	%	WOTE method	
燃烧特性 Flammability	HB	class	UL94	
加工条件 PROCESSING CONDITIONS	典型数值 VALUE	单位 UNIT	备注 REMARK	
加工温度范围 Melt Temp. Range	190-240	℃		
最佳加工温度 Melt Temp.Optimum	210	℃		
模具温度 Mold Temp. Range	30-60	℃		
干燥温度 Drying Temperture	60-80	℃		
干燥时间 Drying Time	3-4	h		
· 典型数值只是作为通用信息提供；这些数据均是近似值，不是产品规格的一部分，仅用于参考。				
· The properties data presented on this datasheet are typical values, and not guaranteed specification.				
Revised：2016-09-0				

Revised: 2016-09-01

深圳市沃特新材料股份有限公司 SHENZHEN WOTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋

10 Building, Zhiheng Strategic Emerging Industry Park, No.2 Guankou Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86-755-26880866

Fax: +86-755-26880966

http://www.wotlon.com