



WOTLON MPPO 1000-100A

无卤阻燃改性聚苯醚

Halogen free flame retarded Modified Polyphenylene oxide

用途 Applications		特性 Characteristic	
* 精密零件 Precision component		* 无卤阻燃材料 Halogen free flame retarded material	
* 电子电器 Electrical & Electronics		* 高流动性 High fluidity	
		* 高韧性 High toughness	
性能 PROPERTIES	典型数值 VALUE	单位 UNIT	测试方法 TEST METHOD
ASTM			
机械性能 MECHANICAL			
拉伸强度 Tensile Strength	52	MPa	ASTM D638
弯曲强度 Flexural Strength	80	MPa	ASTM D790
弯曲模量 Flexural Modulus	2280	MPa	ASTM D790
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	260	J/m	ASTM D256 23℃
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	91	J/m	ASTM D256 -30℃
热性能 THERMAL			
热变形温度 Heat Distortion Temperature	95	℃	ASTM D648 @1.82MPa
物理性能 PHYSICAL			
密度 Density	1.08	g/cm ³	ASTM D792
熔体流动速率 Melt Flow Rate (280℃,3.8Kg)	20	g/10min	ASTM D1238
其他 OTHERS			
模塑收缩率 Molding Shrinkage	0.4~0.7	%	WOTE method
阻燃性能 Flammability thickness 1.6mm	V1	Class	UL 94
加工条件 PROCESSING CONDITIONS	典型数值 VALUE	单位 UNIT	备注 REMARK
加工温度范围 Melt Temp. Range	255~285	℃	
最佳加工温度 Melt Temp.Optimum	265	℃	
模具温度 Mold Temp. Range	70~90	℃	
干燥温度 Drying Temperture	90~100	℃	
干燥时间 Drying Time	3~5	h	
· 典型数值只是作为通用信息提供；这些数据均是近似值，不是产品规格的一部分，仅用于参考。			
· The properties data presented on this datasheet are typical values, and not guaranteed specification.			

Revised: 2017-01-01

深圳市沃特新材料股份有限公司 SHENZHEN WOTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋

10 Building, Zhiheng Strategic Emerging Industry Park, No.2 Guankou Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86-755-26880866

Fax: +86-755-26880966

http://www.wotlon.com