

WOTLON PC 3001-33201

无卤阻燃级聚碳酸酯

Halogen-free Flame Retardant Polycarbonate

用途 Applications		特性 Characteristic	
* 充电器外壳 Charger shell		* 低温冲击性能优异 Excellent impact at low temperture	
* 移动电源外壳 Mobile power supply shell		* 高耐热 High heat resistance	
* 光伏连接器 PV Connector		* 硅氧烷聚碳酸酯 PC-Siloxane copolymer	
性能 PROPERTIES	典型数值 VALUE	单位 UNIT	测试方法 TEST METHOD
ASTM			
机械性能 MECHANICAL			
拉伸强度 Tensile Strength	58	MPa	ASTM D638
弯曲强度 Flexual Strength	90	MPa	ASTM D790
弯曲模量 Flexual Modulus	2130	MPa	ASTM D790
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	780	J/m	ASTM D256 23℃
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	680	J/m	ASTM D256 -30℃
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	560	J/m	ASTM D256 -50℃
热性能 THERMAL			
热变形温度 Heat Distortion Temperature	119	℃	ASTM D648 @1.82MPa
物理性能 PHYSICAL			
密度 Density	1.18	g/cm ³	ASTM D792
熔体流动速率 Melt Flow Rate (300℃, 1.2Kg)	10	g/10min	ASTM D1238
其他 OTHERS			
模塑收缩率 Molding Shrinkage	0.5~0.7	%	WOTE method
阻燃特性 Flammability 1.6mm	V0	Class	UL 94
室外适用性 Outdoor Suitability	f1	-	UL 746C
加工条件 PROCESSING CONDITIONS	典型数值 VALUE	单位 UNIT	备注 REMARK
加工温度范围 Melt Temp. Range	260~310	℃	
最佳加工温度 Melt Temp.Optimum	285	℃	
模具温度 Mold Temp. Range	70~120	℃	
干燥温度 Drying Temperture	120	℃	
干燥时间 Drying Time	3~5	h	
· 典型数值只是作为通用信息提供；这些数据均是近似值，不是产品规格的一部分，仅用于参考。			
· The properties data presented on this datasheet are typical values, and not guaranteed specification.			

Revised: 2016-09-01

深圳市沃特新材料股份有限公司 SHENZHEN WOTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋

10 Building, Zhiheng Strategic Emerging Industry Park, No.2 Guankou Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86-755-26880866

Fax: +86-755-26880966

http://www.wotlon.com