

WOTLON PC/ABS 2000-110HF

PC/ABS 合金

PC/ABS Alloy

主要应用 APPLICATIONS	主要特征 FEATURES
散热器护栅 Radiator grill 汽车配件 Automotive Accessories	良好的低温冲击 Excellent low temperature resistance 高抗冲 High impact 高耐热 High heat resistance

性能 Properties ^[1]	典型值 Value ^[2]	测试条件 Test condition	单位制 Unit	测试方法 Test method
物理性能 PHYSICAL				
密度 Density	1.13		g/cm ³	ISO 1183
熔体流动速率 Melt Flow Rate	18	260°C, 5Kg	g/10min	ISO 1133
机械性能 MECHANICAL				
拉伸强度 Tensile Strength	55	50mm/min	MPa	ISO 527
弯曲模量 Flexural Modulus	2200	2mm/min	MPa	ISO 178
弯曲强度 Flexural Strength	78	2mm/min	MPa	ISO 178
冲击强度 Impact Strength	不断		KJ/m ²	ISO 180
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	55		KJ/m ²	ISO 180
缺口冲击强度 Notched Impact Strength	35	-30°C	KJ/m ²	ISO 180
热性能 THERMAL				
维卡软化点 Vicat Softening Temp.	122	B50	°C	ISO 306
热变形温度 Heat Distortion Temp.	122	0.45Mpa	°C	ISO 75-2
热变形温度 Heat Distortion Temp.	102	1.8Mpa	°C	ISO 75-2
其它 OTHERS				
燃烧特性 Flammability	40		mm/min	ISO 3795

[1] 基料染色后性能可能与上述数值存在偏差。

[2] 典型值只是作为通用信息提供。

江苏沃特新材料科技有限公司 JIANGSU WOTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

江苏省东台市经济开发区纬九路6-3号

No. 6-3, Weijiu Road, Dongtai Economic Development Zone, Jiangsu, China.

Tel: +86-0515-85390673

Fax: +86-0515-85390660

<http://www.wotlon.com>

WOTLON PC/ABS 2000-110HF

PC/ABS合金

PC/ABS Alloy

典型加工条件 Processing Conditions

		典型值Value	范围 Range
熔体温度 Melt Temp.		250°C	240-260°C
料筒温度 Barrel Zone Temp.	后段 Rear	230°C	220-240°C
	中段 Center	240°C	230-250°C
	前段 Front	260°C	240-260°C
模具温度 Mold Temp.		60°C	30-60°C
加工温度上限 Processing Temp. Limit		270°C	
注塑速度 Injection Speed		低速到中速 Slow to Moderate	
背压 Back Pressure		10KPa	
预干燥 Pre-Dry Requirements		100°C	3-4h

以上加工参数仅供参考，具体参数要根据注塑机吨位以及模具结构调整。

安全及处理注意事项 Safety and handling precautions

沃特新材料可以提供本产品的材料安全数据表（MSDS），MSDS 中包含材料处理、安全和弃置方面的建议，以及当地适用的健康和安全管理规定。下面所述只是一般注意事项，仅适用于所提供的树脂、塑料成型的各类添加剂以及加工助剂，而用于二次加工工序的其它材料有其自身的安全要求。本产品本身无毒，需要注意不同添加剂的毒性，不当的工艺条件会导致材料热解，产生酸、醛等，对眼、上呼吸道有刺激作用，因此工作场所需要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，防止熔融树脂接触人体导致烫伤。对注塑产品进行打磨、喷漆等处理时，建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，防止粉尘吸入。存储时应避免太阳光直接照射、远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，同时应当配备防爆型的通风系统。

沃特公司建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用沃特公司的产品，为保证沃特公司的相关产品不被误用或错用，建议与沃特公司技术部联系，或与市场部联系。

除非另有特别说明，产品手册中的所有数据均来源于室温条件（23°C，50%相对湿度）下对标准试样进行的测试。这些数据为实验典型值，真实可靠，仅能作为参考性数据，不能认定为材料性能的最小值。

These technical data in the product brochures are typical data under specific test conditions and not intended for use as limiting specifications.

江苏沃特新材料科技有限公司 JIANGSU WOTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

江苏省东台市经济开发区纬九路6-3号

No. 6-3, Weijiu Road, Dongtai Economic Development Zone, Jiangsu, China.

Tel: +86-0515-85390673

Fax: +86-0515-85390660

<http://www.wotlon.com>