



以下信息由塑库网整理提供，扫码进入小程序查看更多

Delrin® 500P NC010

POM(聚甲醛),均聚

杜邦

产品说明

具有改进工艺的中粘度缩醛均聚物

基本信息

形态	• 颗粒
特性	• 均聚物
黄卡	• E41938-257616

物理性能	额定值	测试方法
密度	1.42 g/cm ³	ISO 1183
熔融指数, 质量(190 °C;2.16 kg)	15 g/10min	ISO 1133
熔融指数, 体积(190 °C;2.16 kg)	13 cm ³ /10min	ISO 1133
模具收缩率, 垂直	1.9 %	ISO 294-4
模具收缩率, 平行	2.0 %	ISO 294-4
吸水率, 饱和(23 °C;2 mm)	1.3 %	ISO 62
吸水率, 平衡(50% RH;23 °C;2 mm)	0.20 %	ISO 62
洛氏硬度 M	92	ISO 2039-2
洛氏硬度 R	120	ISO 2039-2
球压痕硬度		ISO 2039-1
H 358/30	192 MPa	
H 961/30	170 MPa	
熔体密度	1.19 g/cm ³	
排放	< 8.00 mg/kg	VDA 275
雾化, G值, 重量	3.5E-4 g	ISO 6452

以下信息由塑库网整理提供，扫码进入小程序查看更多

Delrin® 500P NC010

POM(聚甲醛),均聚

杜邦

机械性能	额定值	测试方法
拉伸模量	3100 MPa	ISO 527-2
拉伸强度，屈服	71.0 MPa	ISO 527-2
拉伸应变，屈服	17 %	ISO 527-2
名义 拉伸应变，断裂	30 %	ISO 527-2
拉伸蠕变模量		ISO 899-1
1 hr	2800 MPa	
1000 hr	1600 MPa	
弯曲模量	3000 MPa	ISO 178
弯曲强度(3.5% Strain)	80.0 MPa	ISO 178
简支梁冲击强度，缺口		ISO 179 1eA
-30 °C	8.0 kJ/m²	
23 °C	9.0 kJ/m²	
简支梁冲击强度，非缺口		ISO 179 1eU
-30 °C	280 kJ/m²	
23 °C	320 kJ/m²	
悬臂梁冲击强度，缺口		ISO 180/1A
-30 °C	8.0 kJ/m²	
23 °C	9.0 kJ/m²	
悬臂梁冲击强度，非缺口		ISO 180/1U
-30 °C	250 kJ/m²	
23 °C	280 kJ/m²	
多轴仪表冲击测试，总能量(23 °C)	3.00 J	ISO 6603-2
多轴仪表冲击测试，峰值力(23 °C)	2000 N	ISO 6603-2
泊松比	0.37	
热性能	额定值	测试方法
热变形温度，未退火		
0.45 MPa	160 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa	95.0 °C	ISO 75-2/A
热变形温度，退火(1.8 MPa)	110 °C	ISO 75-2/A
维卡软化点	155 °C	ISO 306/B50
球压测试(165 °C)	Pass	IEC 60695-10-2



以下信息由塑库网整理提供，扫码进入小程序查看更多

Delrin® 500P NC010

POM(聚甲醛),均聚

杜邦

线性热膨胀系数(CTE)，平行		ISO 11359-2
	1.0E-4 cm/cm/°C	
-40 - 23 °C	9.0E-5 cm/cm/°C	
线性热膨胀系数(CTE)，垂直		ISO 11359-2
	1.0E-4 cm/cm/°C	
-40 - 23 °C	9.0E-5 cm/cm/°C	
有效热扩散系数	9.00E-8 m²/s	
燃烧速率(1 mm;FMVSS 302)	20 mm/min	ISO 3795
阻燃等级		UL 94;IEC 60695-11-10;-20
0.8 mm	HB	
1.5 mm	HB	
氧指数	22 %	ISO 4589-2
FMVSS易燃性	B	FMVSS 302
雾化，F值，反射物	90 %	ISO 6452
长期最高使用温度(RTI), 电气		UL 7468
0.75 mm	50 °C	
1.5 mm	110 °C	
3 mm	110 °C	
长期最高使用温度(RTI), 冲击		UL 7468
0.75 mm	50 °C	
1.5 mm	85 °C	
3 mm	90 °C	
长期最高使用温度(RTI), 拉伸		UL 7468
0.75 mm	50 °C	
1.5 mm	90 °C	
3 mm	95 °C	
灼热丝引燃温度(GWIT)(1 - 3 mm)	550 °C	IEC 60695-2-12
熔体导热率	0.24 W/m-K	



以下信息由塑库网整理提供，扫码进入小程序查看更多

Delrin® 500P NC010

POM(聚甲醛),均聚

杜邦

电气性能	额定值	测试方法
表面电阻	4.0E+14 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻	2.0E+12 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	44 kV/mm	IEC 60243-1
介电常数		IEC 62631-2-1
100 Hz	3.80	
1 MHz	3.80	
介电损耗(耗散因子)		IEC 62631-2-1
1 MHz	5.5E-3	
100 Hz	9.0E-3	
漏电起痕指数(CTI)	600 V	IEC 60112
加工参数	额定值	
干燥温度	80 °C	
干燥时间，除湿干燥机	2.0 - 4.0 hr	
推荐最大含水率	0.20 %	
加工温度	210 - 220 °C	
熔融温度，最佳<注塑>	215 °C	
模具温度	80 - 100 °C	
模具温度，最佳	90 °C	
保压	80.0 - 100 MPa	
推荐干燥	YES	
保压时间	8.00 s/mm	
退火时间		
	30 min/mm	
	30.0 min/mm	
退火温度		
	160 °C	
	160 °C	
熔融温度(10 °C;min)	178 °C	