

科技引领弹性体

ETflex™

ET2255 NT001



ET Elastomer

Print Date: 2021/11/26

产品说明：热塑性弹性体，适合包胶 PC、ABS、PC/ABS 等

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度	ASTM 792	g/cm³	1.07
硬度（瞬间）	ASTM D2240	Shore A	55
流动性能	测试标准	单位	典型值
熔融指数(230℃,2.16Kg)	ASTM 1238	g/10min	-
机械性能	测试标准	单位	典型值
拉伸强度（断裂）	ASTM D412	MPa	5.5
拉伸强度（100%）	ASTM D412	MPa	1.3
拉伸强度（300%）	ASTM D412	MPa	2.9
断裂伸长率	ASTM D412	%	510
阻燃性能	测试标准	阻燃等级	最小厚度
阻燃等级	UL 94	-	-
材料烘干工艺	单位	范围	
烘干温度	℃	80-100	
烘干时间	小时	3-4	
材料注射工艺	单位	范围	
熔体温度	℃	180~220	
螺杆温度	℃	170~220	
射嘴温度	℃	190~220	
模具温度	℃	20~50	
免责声明			

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的八倍销售人员索取本产品的材料安全数据表 (MSDS)。八倍材料科技对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。