

科技引领弹性体

ETflex™

ET4170 BK002



ET Elastomer

Print Date: 2021/11/26

产品说明：通用注塑级 TPV。

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度	ISO 1183-1	g/cm ³	0.96
硬度 (5sec)	ISO 868	Shore A	70
流动性能	测试标准	单位	典型值
熔融指数(230℃,2.16Kg)	ASTM 1238	g/10min	-
机械性能	测试标准	单位	典型值
拉伸强度 (510mm/min)	ISO 37	MPa	4.0
拉伸强度 (100%应变)	ISO 37	MPa	2.5
断裂伸长率 (510mm/min)	ISO 37	%	350
阻燃性能	测试标准	阻燃等级	最小厚度
阻燃等级 UL94 HB	UL 94	mm	1.5
材料烘干工艺	单位		范围
烘干温度	℃		80
烘干时间	小时		3-4
材料注射工艺	单位		范围
熔体温度	℃		185~220
螺杆温度	℃		170~215
射嘴温度	℃		185~220
模具温度	℃		20~50
免责声明			

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的八倍销售人员索取本产品的材料安全数据表 (MSDS)。八倍材料科技对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。

广州八倍材料科技有限公司
天河区思成路 23 号宏太智慧谷
sales@etelastomer.com