

科技引领弹性体

ETflex™

ET4178 NT002



ET Elastomer

Print Date: 2023/02/24

产品说明：热塑性弹性体，良好的抗紫外线性。

物理性能	测试标准	单位	典型值
密度	ASTM 792	g/cm³	0.914
硬度（5 秒）	ASTM D2240	Shore A	78
流动性能	测试标准	单位	典型值
熔融指数(230℃,2.16Kg)	ASTM 1238	g/10min	-
机械性能	测试标准	单位	典型值
拉伸强度（断裂）	ISO 37	MPa	6.6
拉伸强度（100%）	ISO 37	MPa	2.6
撕裂强度	ISO 34-1	KN/m	32.4
断裂伸长率	ISO 37	%	690
阻燃性能	测试标准	阻燃等级	最小厚度
阻燃等级	UL 94	-	-
材料烘干工艺	单位	范围	
烘干温度	℃	80-100	
烘干时间	小时	3-4	
材料注射工艺	单位	范围	
熔体温度	℃	190~210	
螺杆温度	℃	180~220	
射嘴温度	℃	190~220	
模具温度	℃	20~60	
免责声明			

本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验，仅供指导。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，用户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否适合用户使用，并且测试我们的产品是否适合用户的用途。建议用户事先调查自己产品的最终用途，以保证能正确使用该产品，用户可向当地的八倍销售人员索取本产品的材料安全数据表 (MSDS)。八倍材料科技对文本信息不承担任何责任与义务，也未提供任何保证，对所有默示保证在此明确地予以排除。