

Akulon® Ultraflow SG-FHGS3

PA66-GF15 FR(40)

15% 玻纤增强, 不含卤素和红磷

Print Date: 2022-10-19

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能			
	干 / 已调节		
拉伸模量	6850 / 4450	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	110 / 70	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3.1 / 5.3	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	45 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	5.7 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	5.8 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	42 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	260 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	230 / *	°C	ISO 75-1/-2
燃烧性 (1.5mm厚度)	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
厚度为h时的燃烧性	V-0 / *	class	IEC 60695-11-10
其它性能			
	干 / 已调节		
密度	1300 / -	kg/m ³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的, 不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式(包括影印, 记录或其他电子或机械方法)复制, 分发或传播部分信息。

产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.