

Stanyl® TE250F6

PA46-GF30 FR(17)

30% 玻纤增强, 热稳定, 阻燃剂

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能			
模塑收缩率(平行)	0.4/*	%	Sim. to ISO 294-4
模塑收缩率(垂直)	1.1/*	%	Sim. to ISO 294-4
机械性能			
拉伸模量	12000/8000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120 ° C)	7500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160 ° C)	6200	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	180/125	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120 ° C)	105	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160 ° C)	95	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.5/3.5	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120 ° C)	4	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160 ° C)	4	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	11000/7300	MPa	ISO 178
弯曲模量 (120 ° C)	6500	MPa	ISO 178
弯曲模量 (160 ° C)	5000	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23 ° C)	60/60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30 ° C)	50/50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23 ° C)	11/11	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30 ° C)	10/10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C)	11/11	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度(-40 ° C)	11/11	kJ/m ²	ISO 180/1A
热性能			
熔融温度(10 ° C/min)	295/*	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	290/*	°C	ISO 75-1/-2
线膨胀系数(平行)	0.25/*	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线膨胀系数(垂直)	0.55/*	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
燃烧性 (1.5mm名义厚度)	V-0/*	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5/*	mm	IEC 60695-11-10

05.08.2014

DSM所提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究的, 值得信赖的。但是DSM对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。文档使用者在实务中应确保数据的可靠性, 质量检验和其他性能以及由此而引起的后果承担全部责任。标准值只是象征性的, 不可解释为具有约束力的规范。



性能

Stanyl® TE250F6

性能	典型资料	单位	测试方法
UL认证	UL/*	-	-
厚度为h时的燃烧性	V-0/*	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.35/*	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	UL/*	-	-
热指数5000 hrs	163	°C	IEC 60216/ISO 527-1/-2
电性能	干/湿		
体积电阻率	1E13/1E8	Ohm*m	IEC 60093
介电强度	30/20	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	225/-	-	IEC 60112
其它性能	干/湿		
吸湿性	1.6/*	%	Sim. to ISO 62
密度	1680/-	kg/m³	ISO 1183

05.08.2014

DSM所提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究的，值得信赖的。但是DSM对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。文档使用者在实务中应确保数据的可靠性，质量检验和其他性能以及由此而引起的后果承担全部责任。标准值只是象征性的，不可解释为具有约束力的规范。

HEALTH • NUTRITION • MATERIALS



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.