

Akulon[®] S223-HG0

PA66-GF50

50% 玻纤增强, 热稳定

Print Date: 2023-11-24

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能	干 / 已调节		
成型收缩率(平行)	0.4 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	1.2 / *	%	ISO 294-4
机械性能	干 / 已调节		
拉伸模量	16000 / 11500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	240 / 170	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2.7 / 3.9	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	15500 / 11500	MPa	ISO 178
弯曲强度	350 / 275	MPa	ISO 178
拉伸模量 (200°C)	5200	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	75	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	5.9	%	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	90 / 94	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	97 / 101	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	16 / 21	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	14 / 14	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干 / 已调节		
熔融温度(10°C/min)	260 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	253 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度(0.45 MPa)	260 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.2 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.6 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

其它性能干 / 已调节

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。版权所有©Envalior2023。保留所有权利。未经Envalior事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

性能

Akulon[®] S223-HG0

Print Date: 2023-11-24

性能	典型资料	单位	测试方法
吸水率	4.2 / *	%	Sim. to ISO 62
吸湿率	1.2 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1570 / -	kg/m³	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©Envalior2023。保留所有权利。未经Envalior事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。