

产品信息

PLEXIGLAS® XF03

产品概述：

PLEXIGLAS® XF03 是一种无定形热塑性模塑料（PMMA）。

PLEXIGLAS® 模塑料典型的性能如下：

- 流动性好
- 高机械强度、表面硬度和耐磨性
- 高透光率
- 优异的耐候性
- 无色透明，可自由着色

PLEXIGLAS® XF03 特殊性能如下：

- 优良的机械性能
- 高热变形温度
- 良好的流动性及熔体粘度

应用：

适用于注塑成型光学部件及工业制品。

应用实例：

照明灯罩、光学镜片等。

加工方法：

PLEXIGLAS® XF03 可以采用配备工程塑料常用的三段式螺杆的加工设备加工。

物理形态及包装：

PLEXIGLAS® XF03 模塑料为均匀的颗粒形态，在亚洲采用 25kg 聚乙烯袋包装，在欧洲采用有 PE 内衬的 500kg 纸箱包装。

性能参数:

参数	单位	标准	PLEXIGLAS® XF03	
机械性能				
拉伸模量	1 mm/min	MPa	ISO 527	3350
拉伸断裂强度	5 mm/min	MPa	ISO 527	78
断裂伸长率	5 mm/min	%	ISO 527	5
冲击强度	23°C	kJ/m²	ISO 179/1eU	20
耐热性能				
维卡软化温度	B/50	°C	ISO 306	107
玻璃化温度		°C	ISO 11357	114
负载热变形温度	0.45 MPa	°C	ISO 75	101
负载热变形温度	1.8 MPa	°C	ISO 75	95
线性热膨胀系数	0-50 °C	E-5/°K	ISO 11359	8
建筑制品防火等级			DIN EN 13501-1	E
流变性能				
体积熔融指数，MVR	230°C / 3.8 kg	cm³/10 min	ISO 1133	2.7
光学性能				
	D=3 mm			
透光率	D65	%	ISO 13468-2	92
雾度			ASTM D1003	<0.5
折光指数	589nm/23°C		ISO 489	1.49
其他性能				
密度		g/cm³	ISO 1183	1.19
推荐加工条件				
干燥温度		°C		<99
除湿干燥时长		h		2-3
熔体温度		°C		220-260
注塑模温		°C		60-90

所有列出的技术数据均为典型值, 仅供您参考。 提供数据并非我方义务, 所列数据亦不构成材料规范。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是, 该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任, 包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是, 我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定, 该等测试应仅由有资质的专家进行, 并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品, 亦不暗示不能使用类似产品。

plexiglas.polymers@roehm.com
www.plexiglas-polymers.com
www.roehm.com

File: PLEXIGLAS® XF03_CN_new; Date: 2020-05-26