

CELEX™ 3600-20

PC(聚碳酸酯)
盛禧奥

产品说明		
CELEX 3600-20包含非氯化，非溴和磷酸盐阻燃剂，适用于计算机，电子，电气和信息技术设备市场的注塑应用。		
基本信息		
形态	● 颗粒	
特性	● 无溴 ● 无氯	
黄卡	● E132010-534512	
物理性能	额定值	测试方法
密度	1.20 g/cm³	ASTM D792
熔融指数, 质量(300 °C;1.2 kg)	20 g/10min	ASTM D1238
模具收缩率，平行	0.50 - 0.70 %	ASTM D955
机械性能	额定值	测试方法
拉伸模量，注塑(3.2 mm)	2300 MPa	ASTM D638
拉伸强度，屈服(3.2 mm)	60.0 MPa	ASTM D638
拉伸应变，断裂(3.2 mm)	110 %	ASTM D638
弯曲模量，注塑(3.2 mm)	2400 MPa	ASTM D790
弯曲强度，注塑(3.2 mm)	93.8 MPa	ASTM D790
悬臂梁冲击强度，缺口(23 °C;3.2 mm)	680 J/m	ASTM D256
热性能	额定值	测试方法
热变形温度，未退火(1.8 MPa;3.2 mm)	127 °C	ASTM D648
线性热膨胀系数(CTE)，平行	1.2E-4 cm/cm/°C	ASTM D696
长期最高使用温度(RTI), 电气	125 °C	UL 746
长期最高使用温度(RTI), 冲击	125 °C	UL 746
长期最高使用温度(RTI), 拉伸	125 °C	UL 746
阻燃等级		UL 94
1.5 mm	V-0	
2.5 mm	5VA	
3 mm	5VA	

CELEX™ 3600-20

PC(聚碳酸酯)
盛禧奥

加工参数	额定值
干燥温度	120 °C
干燥时间	3.0 - 4.0 hr
后段温度	260 - 280 °C
中段温度	270 - 290 °C
前段温度	270 - 290 °C
射嘴温度	280 - 300 °C
模具温度	80 - 120 °C