

阿克兰 TH6000IV-SH33660

未增强PC/ABS合金；通用注射级；Vicat B50=125℃；高常温及低温冲击；高耐热；用于汽车柱护板、座椅背板、手套箱、副仪表板等汽车内饰件。

性能	单位	典型数值	测试标准
机械性能			
拉伸屈服应力	MPa	48	ISO 527
拉伸断裂伸长率	%	100	ISO 527
弯曲模量	MPa	2050	ISO 178
弯曲强度	MPa	78	ISO 178
简支梁缺口冲击强度, 23℃	kJ/m ²	65	ISO 179-1/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30℃	kJ/m ²	65	ISO 179-1/1eA
简支梁冲击强度, 23℃	kJ/m ²	NB	ISO 179-1/1eU
热性能			
热变形温度, 1.80MPa	℃	105	ISO 75/Af
维卡软化点温度, B50	℃	125	ISO 306
其它性能			
密度	g/cm ³	1.125	ISO 1183
质量熔融指数MFR, 260℃/5kg	g/10min	14	ISO 1133
加工建议			
熔融温度	℃	250-280	
模具温度	℃	60-100	
干燥温度	℃	100-110	
干燥时间	hrs	4-6	
加工湿含量	%	<0.02	

说明：1、上述数据为试验典型值，不作为正式质保承诺；

2、上述数据是用注塑样条在23℃，50%湿度条件测得。

3、上述加工建议仅作参考，以实际注塑情况为准。