原位（电化学）拉曼-预约单

2311061928

特别说明： 1、取点间隔0.1V

实验留言	
A组样品为主样，B组为商业氧化钌标样对比样。 具体测试要求和预计结果详见测试单（后附测试说明，需重点关注前2点），请先测该A组主样，看看能否达到预期效果，测到预期结果后及时反馈。 根据主样的测试结果情况再决定是否要测B组的商业标准对比样，有问题请随时联系。	
实验基本信息	
实验项目：	原位（电化学）拉曼
订单编号：	2311061928
用户所在分部：	北京办事处
样品寄送地址：	北京办事处
下单时间：	2023-11-06 11:29:36
样品数量：	2
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
A组样品信息 样品数：1 样品编号：1	
样品成分及状态	氧化钌基材料，粉末
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
测试电压	OCP-1.8 V vs. RHE （正扫到1.8V后需要在向低电位回扫到OCP）
电解液成分	0.1 M HClO4

Raman扫描范围	200~1000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20231106112257WkJr.docx
B组样品信息 样品数：1 样品编号：2	
样品成分及状态	商业氧化钌材料，粉末
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
测试电压	OCP-1.8 V vs. RHE （正扫到1.8V后需要在向低电位回扫到OCP）
电解液成分	0.1 M HClO4
Raman扫描范围	200~1000
激光器波长	532
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20231106112402RwAj.docx
特殊要求	
无	
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】