原位（电化学）拉曼-预约单

2401215738

实验留言	
老师您好，样品有荧光，麻烦先测一下材料泡沫镍的非原位拉曼，看看能不能测试出信号，以及确定测试参数和出峰位置。如果不能测出信号，就先不测原位拉曼了。 如果测出信号，麻烦老师先测一下OER的，也是第一组测试单，看看峰强度变化能否被观测到，如果观测不到，HER的原位拉曼（第二组测试单）先不用测了，谢谢老师1	
实验基本信息	
实验项目：	原位（电化学）拉曼
订单编号：	2401215738
用户所在分部：	沈阳办事处
样品寄送地址：	沈阳办事处
下单时间：	2024-01-21 14:06:57
样品数量：	2 （A组样品：1，B组样品：1）
基本需求	
是否回收样品 ：	不需要
注意：样品编号中【】内的序号为系统自动编号，【】后的内容为用户填写的样品名称。	
A组样品信息 样品数：1 样品编号:【1】CoFeO	
样品成分及状态	生长在泡沫镍上的CoFeO
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试

测试电压	开路电压OCPT，0.176V，0.276V，0.376V，0.476V，0.576V，0.676V，0.776V，0.876V，0.976V，1.076V
电解液成分	1 M KOH
Raman扫描范围	100~1600
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20240121134641BbAk.docx
B组样品信息 样品数：1 样品编号:【2】CoFeO	
样品成分及状态	长在泡沫镍上的CoFeO
原位类型	SERS
测试体系类型	电催化体系
是否需要通气	否
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
测试电压	开路电压OCPT，-0.924V，-1.024V，-1.124V，-1.224V，-1.324V，-1.424V，-1.524V，-1.624V，-1.724V，-1.624V
电解液成分	1M KOH
Raman扫描范围	100~1600
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20240121135301T4ww.docx
特殊要求	
无	
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】