样品回收

电化学原位拉曼-预约单

25081276312

实验留言
测试可能出现的问题： 1. 如果Ru薄膜的空白信号出现不了，建议将Ru在-0.4V~0.1 V之间扫50圈CV，扫速50 mV s-1将Ru还原。 2. 如果氧化Ru的结果不是很好，建议增加氧化电位和氧化时间，比如1.5 V氧化15 min。 3. 如果还是测的有问题，那就只能打磨Au片，同时改变Ru镀层厚度。建议电镀时间（我们将提供镀Ru溶液，含有5 mM RuCl3 xHO的0.1 M HClO4中）。同时增加电镀时间，电镀时间如5到10 min。 该测试的难点就是找到合适的Ru镀层，然后后续的实验都能够一次性完成。

实验基本信息	
实验项目：	电化学原位拉曼
订单编号：	25081276312
用户所在分部：	北京办事处
样品寄送地址：	北京办事处
下单时间：	2025-08-12 14:49:35
样品数量：	1 （A组样品：1）

基本需求	
是否回收样品：	**需要**
注：为避免样品信息无法对应，请按照样品编号进行命名；	
A组样品信息（样品数：1） 样品编号:1	
研究方向	电催化体系
样品状态	电极片

样品成分	镀Ru的Au片
原位类型	SERS
电解液成分	0.1 M HClO4
是否需要通气	是
气氛类型	氢气
电化学测试方法	i-t
采点模式	不同电压点测试
电压范围	-0.4 V ~ 0.4 V V
电压取点间隔	100 mV
Raman扫描范围	100~1000
激光器波长	633
对接单和参考文献打包上传	https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20250811203126B5eT.docx
是否有附件：	无附件

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】