



# 原位（电化学）拉曼-预约单



2401131404

| 实验留言 | |
|---|---|
| **若实验中有任何问题，或者不确定的因素，请及时与我联系：********。** | |
| 实验基本信息 | |
| 实验项目： | 原位（电化学）拉曼 |
| 订单编号： | 2401131404 |
| 用户所在分部： | 厦门办事处 |
| 样品寄送地址： | 济南办事处 |
| 下单时间： | 2024-01-13 12:19:56 |
| 样品数量： | 1 |
| 基本需求 | |
| **是否回收样品：** | **需要** |
| A组样品信息<br>样品数：1 样品编号：1-单铈 | |
| 样品成分及状态 | 材料主要是泡沫镍上水热法自生长的 Ce基材料(预判可能是Ce(OH)3，CeF3之类，也可能有Ce的其他价态)。泡沫镍尺寸为1*1cm2。 |
| 原位类型 | SERS |
| 测试体系类型 | 电催化体系 |
| 是否需要通气 | 否 |
| 电化学测试方法 | i-t |
| 采点模式 | 不同电压点测试 |
| 测试电压 | 1.2V、1.25V、1.30V、1.325V、1.350V、1.375V、1.400V、1.425V、1.450V、1.475V、1.500V、1.525V、1.550V、1.60V |
| 电解液成分 | 电解质溶液：10ml 1M KOH中加入20μL HMF。（纯的HMF在40-50摄氏度水浴下，能很快融化成液态，然后用微量进样枪加入电解池20μL）。 |
| Raman扫描范围 | 200~1800 |

| | |
|---|---|
| 激光器波长 | 633 |
| 对接单和参考文献打包上传 | https://shiyanjia-files.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ufile/20240113023840ynQX.zip |
| 特殊要求 | |
| 无 | |
| 是否有附件： | 无附件 |

测试过程中发现结果异常等，请及时通过系统进行【问题反馈】