乳胶微球产品说明书

产品简介：

本产品以聚合物为基质，通过独特的表面修饰工艺，使微球表面带有数量可控的羧基。微球表面的羧基基团可以与带有氨基的活性分子通过共价键而牢固的结合，活性分子如带有氨基的抗体、抗原、多肽或寡核苷酸等。

本产品具有均一性好的特点，可以满足“粒子增强免疫比浊(PET)”、“凝集试验”以及“固相免疫检测”等产品的开发需求。

产品信息：

密度：1.05g/cm^3
分散介质：纯水
折射率：1.59（589nm 波长，25℃）
粒径：80nm~400nm
表面基团：羧基（COOH）

使用方法：（偶联流程）

Ⅰ.乳胶微球的清洗

取 100uL 乳胶微球（固含 10%）到一个新的 2.0mL 离心管中，加入 1mL 偶联缓冲液（50mM MES pH 6.5）超声混匀，离心去除上清液(离心转速为 15000rpm~20000rpm，时间为 15min~30min)，最终将乳胶微球超声重悬于 1000uL 偶联缓冲液中（50mM MES pH 6.5)。

Ⅱ.乳胶微球与抗体偶联

往洗涤好的微球中加入 100uL 新鲜配制的 NHS 溶液（10mg/ml）和 33uL 新鲜配制的 EDC 溶液（10mg/ml），然后加入 100uL 抗体溶液（10mg/ml），混匀后置于混合器上室温旋转孵育 2 小时。

Ⅲ.乳胶微球上未结合表面基团的封闭

反应完成后离心去除上清液,然后往离心管中加入100uL封闭液(2% BSA,100mM 乙醇胺溶液，pH 8.0）进行封闭，室温孵育 1 小时。

Ⅳ.偶联完成后乳胶微球的清洗与保存

将偶联后的微球用 1mL Tris 溶液（50mM，pH 8.0）进行洗涤，重复洗涤 2 次，然后将微球重悬于 1mL Tris 溶液（50mM，pH 8.0），置于 4℃保存，如长期保存需加入终浓度为 0.2%BSA 和 0.02% NaN_3溶液。

储存条件及有效期：

2-25℃储存，切勿冷冻，有效期 3 年。

注意事项：

1. 本产品在中性或碱性条件下比较稳定，不要混入多价阳离子和有机溶剂；
2. 本产品在使用前确认处于均匀的悬浮状态，有轻微沉淀或结块可以超声去除；
3. 本产品仅用于科研。
4. 上述信息不包含所有信息，仅作指导使用。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

产品列表：

货号	粒径	固含	规格
PS0080CHA/CLA	80nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0100CHA/CLA	100nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0120CHA/CLA	120nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0150CHA/CLA	150nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0180CHA/CLA	180nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0200CHA/CLA	200nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0300CHA/CLA	300nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL
PS0400CHA/CLA	400nm	10%	1mL,10mL,100mL,1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司