磁性微球（甲苯磺酰基）产品说明书

产品简介：

本系列磁性微球（甲苯磺酰基）是一款单分散的微球产品，由高分子聚合物和磁性颗粒组成。该产品具有磁响应速度快、偶联效率高、非特异性吸附低等优点。微球表面修饰甲苯磺酰基，无需活化即可实现氨基配体（抗体或抗原/半抗原等）在磁珠表面的固定，使得化学发光免疫分析试剂的开发具备更好的稳定性和可重复性。

产品信息：

材质：高分子聚合物/氧化铁

基团：甲苯磺酰基（Tosyl）

粒径：1μm ~3μm

保存溶液：纯水，0.1%(w/v)防腐剂

使用方法：

（以偶联 CEA 抗体为例）

1. 缓冲液的配制

1.1 偶联缓冲液：0.1M Borate（硼酸盐) buffer pH9.5；

1.2 催化剂：3M 硫酸铵溶液（用 0.1M Borate buffer pH9.5 配制）；

1.3 封闭液：4%三乙醇胺，0.5% 酪蛋白，0.05%PC300，0.05%BND-10；

1.4 清洗液：TBS-T（25mM Tris-HCL pH7.2 ，150mM NaCl， 0.05%吐温-20）；

1.5 保存缓冲液：Tris 6.6g/L，BSA 0.5g/L，PC300 0.5ml/L，BND-10 0.5ml/L，pH6.5-7.5；

1.6 甘氨酸清洗液：0.1M 甘氨酸+0.05%tween20，pH3.0。

2. 偶联流程

2.1 将所需原料和试剂取出，平衡至室温，打开恒温振荡器调至 37℃；

2.2 将磁珠充分混匀，吸取 10mg 磁珠于离心管中，磁吸附至上清清澈，去除上清，加入 1mL 偶联缓冲液清洗，再重复操作 2 次；

2.3 将步骤 2.2 中清洗完成的磁珠加入 300μL 偶联缓冲液重悬，涡旋混匀 10s；

2.4 取一定量抗体（抗体浓度低于 1mg/mL 时需进行浓缩）加入其中，抗体与磁珠的偶联比例为 15μg/mg-25μg/mg（1μm 磁珠的推荐比例 25μg/mg；3μm 磁珠推荐比例为 15μg/mg）；

2.5 再添加 333μL 催化剂，并补充偶联缓冲液至 1mL，使磁珠反应浓度为 10mg/mL，涡旋混匀 10s 后于 37℃条件下滚动反应 18-20 hrs；

2.6 完成偶联反应后磁吸附至上清清澈，去除上清，加入 1mL 封闭液，涡旋混匀 10s 后于 37℃条件下，滚动反应 20 hrs；

2.7 反应结束后，磁吸附至上清清澈，去除上清；

2.8 加 1mL 清洗液，涡旋混匀 10s，磁吸附至上清清澈，去除上清，再重复操作 3 次；

2.9 完成清洗后加入 1mL 保存缓冲液，将其浓度配制为 10 mg/mL（或者其他合适浓度），做好抗体磁珠批号，浓度等标识，置于 2-8 ℃保存；

2.10 对于部分稳定性较差和本底较高的项目，建议使用甘氨酸清洗液清洗三次后进行 2.9 步骤，常规项目不进行此步骤。

储存条件及有效期：

2-25℃储存，切勿冷冻，有效期 3 年

注意事项：

1. 为减少磁珠损失，每次磁分离时间应不少于 1 分钟；
2. 从磁珠保存管中移取磁珠前应充分振荡重悬均匀，操作过程中应避免产生气泡；
3. 建议使用质量好的移液器吸头和反应管，避免因黏附磁珠及溶液而造成损失；
4. 本产品仅用于科研；

5. 上述信息不包含所有信息，仅作参考使用。

产品列表:

货号	表面基团	粒径	固含	规格
CMP1001TA	Tosyl	1μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003TA	Tosyl	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003TC	Tosyl	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL

其他:

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。