磁性微球产品说明书

产品简介：

本系列磁性微球（羧基）是一款单分散的微球产品，由高分子聚合物和磁性颗粒组成。具有磁响应速度快、悬浮性好、偶联效率高等优点。该产品表面修饰有丰富的羧基功能基团，可与抗体（或抗原/半抗原等）通过化学共价偶联而结合，借助于磁分离作用可用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶等生物活性分子的捕获、清洗及检测分析等流程，是化学发光免疫分析检测应用的理想选择。

产品信息：

材质：高分子聚合物/氧化铁

基团：羧基（COOH）

粒径：600nm~5μm

保存溶液：纯水，0.1%(w/v)防腐剂

使用方法：（以 10mg 磁珠偶联抗体为例）

1. 缓冲液配制

1.1 活化缓冲液：MES-4.265g/L，NaCl-28g/L，pH 4.0；

1.2 活化液：EDC(60mg/mL)，NHS(60mg/mL)（用活化缓冲液配制，现配现用）；

1.3 偶联缓冲液：NaCl 8g/L，KCl 0.2g/L ，$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 3.63g/L，KH_2PO_4 0.24g/L， pH7.0-7.5（视项目不同调整）；

1.4 封闭液：Tris-6.6g/L，乙醇胺 3mL/L，BSA 10g/L，PC300-1mL/L，pH 7.4；

1.5 磁性微球保存液：Tris-6.6g/L，BSA-0.5g/L，Tween 20-0.5mL/L，PC300-1mL/L，BND10-0.5ml/L，pH 7.4；

2. 偶联流程

2.1 将所需原料和试剂取出，平衡至室温；

2.2 取磁性微球（固含 2.5%）400μL 加入 EP 管中，磁分离去上清；

2.3 加入 2mL 活化缓冲液，涡旋混匀 10s，磁分离去上清，重复该步骤 2 次；

2.4 加入 900μL 活化缓冲液，涡旋混匀 10s，分别各加入 50μL 的活化液 EDC 和 NHS，涡旋混匀 10s，置于恒温震荡器 37°C活化 0.5hr；

2.5 活化结束后，磁分离去上清；

2.6 加入 2mL 偶联缓冲液，涡旋混匀 10s，磁分离去上清，重复该步骤 2 次；

2.7 加入 2mL 偶联缓冲液，涡旋混匀 10s；

2.8 加入适当偶联缓冲液混匀后，再加入 200μg 的偶联抗体，使磁珠偶联浓度为 10mg/mL，涡旋混匀 10s，置于恒温震荡器 37°C反应 2hr；

2.9 偶联结束后，磁分离去上清；

2.10 加入 2mL 封闭剂，涡旋混匀 10s，于恒温震荡器 37°C封闭 0.5hr；

2.11 封闭结束后，磁分离去上清；

2.12 加入 2mL 磁性微球保存液，涡旋混匀 10s，磁分离去上清，重复该步骤 3 次；

2.13 加入 1mL 磁性微球保存液，重悬至 10mg/mL，于 2-8°C保存备用。

储存条件及有效期：

2-25°C储存，切勿冷冻，有效期 3 年

注意事项：

1. 为减少磁珠损失，每次磁分离时间应不少于 1 分钟；
2. 从磁珠保存管中移取磁珠前应充分振荡重悬均匀，操作过程中应避免产生气泡；
3. 建议使用质量好的移液器吸头和反应管，避免因黏附磁珠及溶液而造成损失；

4. 本产品仅用于科研；

5. 上述信息不包含所有信息，仅作参考使用。

产品列表：

货号	表面基团	粒径	固含	规格
CMP0600CA	COOH	600nm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP0600CB	COOH	600nm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001CA	COOH	1μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001CB	COOH	1μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP2015CA	COOH	1.5μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003CA	COOH	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003CC	COOH	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1005CA	COOH	5μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。