磁性微球产品说明书

产品简介：

磁性微球（羧基）是一款单分散的微球产品，由高分子聚合物和磁性颗粒组成。具有磁响应速度快、悬浮性好、比表面积大等优点。该产品表面修饰有丰富的羧基功能基团，可与核酸片段通过化学共价偶联而结合，借助于磁分离力作用可用于特异性核酸分子的靶向捕获及检测。

产品信息：

材质：高分子聚合物/氧化铁

基团：羧基（COOH）

粒径：600nm~5μm

保存溶液：纯水，0.1%(w/v)防腐剂

储存条件及有效期：

2-25°C储存，切勿冷冻，有效期 3 年

使用方法（以 10mg 磁珠偶联寡核苷酸为例）：

A. 所需缓冲液

偶联缓冲液：100mM MES，pH 4.8

清洗缓冲液：250mM Tris，pH 8，含 0.1‰Tween 20

保存缓冲液：10mM Tris，pH 8，含 1mM EDTA

B. 偶联流程

1.将磁珠于室温下充分混匀后，取 10mg（2.5%，400μL）于 EP 管中，磁分离，去除上清；

2.加入 1mL 偶联缓冲液（100mM MES，pH 4.8），重悬磁珠，磁分离，弃上清，重复该清洗步骤 2 次；

3.加入 400μL 偶联缓冲液，重悬磁珠；

4.取 5’端氨基化的寡核苷酸（50nmol）和 40μL EDC（1.25M）加入偶联缓冲液，使得总体积为 100μL；

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

5.将步骤 4 得到的寡核苷酸/EDC 溶液加入到步骤 3 已清洗的磁珠中，涡旋混匀 10s；

6.室温旋转孵育 3h 以上或过夜；

7.使用 1mL 清洗缓冲液清洗磁珠 3 次；

8.使用保存缓冲液重悬磁珠至 10mg/mL 或其它所需浓度。

注意事项：

1. 为减少磁珠损失，每次磁分离时间应不少于 1 分钟。
2. 从磁珠保存管中移取磁珠前应充分振荡重悬均匀，操作过程中应避免产生气泡。
3. 建议使用质量好的移液器吸头和反应管，避免因黏附磁珠及溶液而造成损失。
4. 本产品仅用于科研。
5. 上述信息不包含所有信息，仅作指导使用。

产品列表：

货号	表面基团	粒径	固含	规格
NMP0600CA	COOH	600nm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP0600CB	COOH	600nm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1001CA	COOH	1μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1001CB	COOH	1μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1003CA	COOH	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1003CC	COOH	3μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL
NMP1005CA	COOH	5μm	2.5%	1mL,10mL,100mL,1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司