受体微球产品使用说明书

产品简介：

本系列产品是针对均相发光而设计的。该系列微球采用内部染色法，性能稳定。

产品信息:

- ✧ 材料：含有发光物质的聚苯乙烯微球
- ✧ 基团：羧基（COOH）
- ✧ 密度：1.05g/cm^3
- ✧ 保存溶液：纯水
- ✧ 添加剂：痕量表面活性剂
- ✧ 折射率：1.59（589nm 波长，25℃）

受体微球（羧基）偶联方法（以偶联某抗体为例）：

1. 溶液配制

1.1 活化缓冲液：50mM MES（吗啉乙磺酸），50mM NaCl，pH 6.0±0.05；

1.2 EDC溶液：10mg/mL EDC（1-(3- 二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐）溶液，用活化缓冲液配制，现配现用；

1.3 NHS溶液：10mg/mL NHS（N-羟基琥珀酰亚胺）溶液，用活化缓冲液配制，现配现用；

1.4 标记缓冲液：40mM 硼酸缓冲液，pH 7.8±0.05；

1.5 微球封闭液： 10% BSA，7.5%甘氨酸， pH 8.0；

1.6 微球洗涤液：0.5% Triton X-405，0.1% Tween-20溶液；

1.7 微球保存液：均相发光稀释液（货号：HI0101A）。

2.微球的活化

2.1 取 0.1mL 受体微球（1%固含）悬浮液到加有 1mL 活化缓冲液的 2mL 离心管中，超声混匀，在 15℃、20000g 下离心 15-20 min 去除上清，再加入 1mL 活化缓冲液并超声分散均匀后离心去上清；

2.2 加入 1mL 微球偶联缓冲液，超声分散均匀，加入 7μL EDC 溶液，旋涡混匀，再加入 66μL NHS 溶液，超声混匀；将离心管放置于转盘上，25℃，40r/min，避光活化 15-20min；

2.3 在 15℃、20000g 下离心 15-20 min 去除上清，加入 1mL 活化缓冲液，超声分散均匀并离心去上清；

2.4 加入 1mL 去离子水，重复洗涤步骤 1 次。

3. 微球与抗体的偶联

3.1 加入 1mL 标记缓冲液（BB），超声分散均匀；

3.2 将 20μg 抗加至超声分散后的微球中，旋涡混匀，将离心管放置于转盘上， 25℃，40r/min，避光偶联 2h。

4. 微球的封闭与保存

4.1 加入 0.1mL 微球封闭液，适当混匀，将离心管放置于转盘上，25℃，40r/min，避光封闭 2h；

4.2 封闭结束后，在 15℃、20000g 下离心 10 min 去除上清，加入 1mL 微球洗涤液超声分散均匀，离心去上清；再重复洗涤步骤 3 次；

4.3 最后加入 1mL 微球保存液（均相发光稀释液，货号：HI0101A）超声分散均匀，2-8℃避光保存备用。

储存条件及有效期:

避光，2-8℃储存，切勿冷冻，有效期 3 年。

注意事项:

1. 切勿冷冻，8℃以上应加少量冰块保持适宜的温度，切勿将冰块与微球直接接触；
2. 使用过程中务必全程避光处理；
3. 本产品在中性或碱性条件下比较稳定，不要混入多价阳离子和有机溶剂；
4. 本产品在使用前确认处于均匀的悬浮状态，有轻微结块可以用超声去除；
5. 本产品活化后建议立即进行偶联实验，活化状态不宜长时间保存；
6. 本产品仅用于科研。

产品列表:

货号	粒径（nm）	表面修饰	固含量	包装规格（mL）
67700001	200	COOH	1.0%	1
67700010				10
67700100				100

其他:

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdo Biotech Co., Ltd.
苏州为度生物技术有限公司