荧光微球产品说明书

产品简介：

本系列产品是针对侧向层析而设计的产品。该荧光微球采用内部染色法，荧光信号强，性能稳定，可以通过荧光检测仪读取数据从而达到更为敏感的定量检测效果。

产品信息：

材质：含有荧光染料的聚苯乙烯微球
基团：羧基（COOH）
粒径：200~400nm
保存溶液：纯水，0.1%防腐剂

使用方法：（偶联流程）

1. 溶液配制
1.1 偶联缓冲液：10mM MES（pH 6.2±0.05），含 0.05%ProClin 300；
1.2 EDC 溶液：10mg/mL，用偶联缓冲液配制，现配现用；
1.3 NHS 溶液：10mg/mL，用偶联缓冲液配制，现配现用；
1.4 微球封闭液：硼酸盐缓冲液（5mM 硼酸，11.2mM 十水合四硼酸钠，0.05%Tween-20，pH 9.0±0.05），1% BSA，0.24%乙醇胺；
1.5 微球洗涤液：50mM Tris(PH 8.0±0.05)，0.5%BSA，0.05% Tween-20，0.03% ProClin 300；
1.6 微球保存液：25mM Tris（PH 7.2±0.05），150mM NaCl，0.05% Tween-20，1% BSA，5%海藻糖，0.1% ProClin 300。
2. 微球的活化
2.1 取 0.05mL 微球（1%固含）悬浮液到加有 1mL 偶联缓冲液的 2mL 离心管中，超声混匀，在 15℃、20000g 下离心 10 min，去除上清；
2.2 加入 1mL 微球偶联缓冲液，超声混匀，在 15℃、20000g 下离心 10 min，去除上清；
2.3 加入 1mL 微球偶联缓冲液，超声混匀；
2.4 加入 3.5μL EDC 溶液，漩涡混匀，再加入 33μL NHS 溶液，超声混匀；
2.5 将离心管放置于转盘上，37℃，40r/min，避光活化 15-30 min；
2.6 在 15℃、20000g 下离心 10 min，去除上清；
2.7 加入 1.5mL 偶联缓冲液，超声混匀，在 15℃、20000g 下离心 10 min，去除上清；
2.8 加入 1.5mL 偶联缓冲液，重复洗涤步骤 1 次。
3. 微球与抗体的偶联
3.1 加入 0.75mL 偶联缓冲液，超声混匀；
3.2 将待标记抗体 50μg 加至 0.25mL 偶联缓冲液中，为偶联液；
3.3 将加有抗体的偶联液加至混匀后的微球中，漩涡混匀；
3.4 将离心管放置于转盘上，37℃，40r/min，避光偶联 2h；
4. 微球的封闭与保存
4.1 向离心管中加入 0.5mL 微球封闭液，漩涡混匀；
4.2 将离心管放置于转盘上，37℃，40r/min，避光封闭 1h；
4.3 在 15℃、20000g 下离心 10min，去除上清；
4.5 加入 1.5mL 微球洗涤液，超声混匀，在 15℃、20000 下离心 10min，去除上清；
4.6 加入 1.5mL 微球洗涤液，重复洗涤步骤 1 次；
4.7 最终向离心管中加 0.5mL 微球保存液（微球终浓度 1mg/mL），超声混匀，2-8℃避光保存备用。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

储存条件及有效期：

2-25℃储存，避光储存，切勿冷冻，有效期 3 年。

注意事项：

1. 本产品在使用前确认处于均匀的悬浮状态，有轻微沉淀或结块可以超声去除；
2. 本产品活化后建议立即进行偶联实验，活化状态不宜长时间保存；
3. 本产品仅用于科研。
4. 上述信息不包含所有信息，仅作指导使用。

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。

产品列表：

货号	粒径(nm)	固含	激发波长(nm)	发射波长(nm)	规格
FG0200CA	200	1.0%	488	520	1mL,10mL,100mL
FG0300CA	300	1.0%	488	520	1mL,10mL,100mL
FG0400CA	400	1.0%	488	520	1mL,10mL,100mL
FR0200CA	200	1.0%	535	610	1mL,10mL,100mL
FR0300CA	300	1.0%	535	610	1mL,10mL,100mL
FR0400CA	400	1.0%	535	610	1mL,10mL,100mL

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18

Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司