【書類名】　手続補正書
【整理番号】　2022JP0293
【提出日】　令和 8年 9月11日
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022-110547
【補正をする者】
　【識別番号】　000006644
　【氏名又は名称】　日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110002952
　【氏名又は名称】　弁理士法人鷲田国際特許事務所
　【代表者】　鷲田　公一
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当弁理士　鈴木　啓之
【発送番号】　319574
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　基材と、着色硬化膜と、透明硬化膜と、がこの順に積層された情報表示装置用硬化膜であって、
　前記着色硬化膜は、膜厚１μｍ当たりの光学濃度（ＯＤ）が０．１μｍ$^{-1}$以上５μｍ$^{-1}$以下、屈折率n_1が１．３０以上２．００以下、かつ、膜厚が０．５μｍ以上５０μｍ以下であり、
　前記透明硬化膜は、膜厚が２０ｎｍ以上２５０ｎｍ以下であり、
　前記透明硬化膜の屈折率をn_2とすると、n_2は１．００より大きく、かつn_1／n_2が１．００より大きく２．００未満を満たすことを特徴とする情報表示装置用硬化膜。
　　【請求項２】
　前記透明硬化膜が、無機フィラー、有機フィラー、フッ素含有樹脂、及びシリコーン系樹脂からなる群から選択される１種類以上を含有することを特徴とする、請求項１に記載の情報表示装置用硬化膜。
　　【請求項３】
　前記透明硬化膜が、屈折率１．２０～１．６０のフィラー成分を含有することを特徴とする、請求項２に記載の情報表示装置用硬化膜。
　　【請求項４】
　前記透明硬化膜が、平均粒子径１５０ｎｍ以下の、シリカ粒子、フッ化マグネシウム粒子及び氷晶石粒子からなる群から選択される１種類以上を固形分中に１０～９０質量％含有し、さらに、熱または光によって硬化するバインダー成分を固形分中に１０～９０質量％含有することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の情報表示装置用硬化膜。
　　【請求項５】
　前記着色硬化膜が、黒色硬化膜であることを特徴とする、請求項４に記載の情報表示装置用硬化膜。
　　【請求項６】
　前記着色硬化膜は、膜厚１μｍ当たりの光学濃度（ＯＤ）が２μｍ$^{-1}$以上５μｍ$^{-1}$以下、屈折率n_1が１．６０以上１．９０以下であり、

前記透明硬化膜の屈折率をn_2とすると、n_1/n_2が１．００より大きく１．７０未満を満たすことを特徴とする、請求項４に記載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項７】

前記着色硬化膜と前記透明硬化膜の間に、第二の着色硬化膜を有することを特徴とする、請求項４に記載の情報表示装置用硬化膜。

【請求項８】

前記透明硬化膜を形成することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の情報表示装置用硬化膜が有する前記透明硬化膜を形成するための透明硬化膜用組成物であって、

無機フィラー、有機フィラー、フッ素含有樹脂、及びシリコーン系樹脂からなる群から選択される１種類以上と、

溶媒と、

を含有することを特徴とする、透明硬化膜用組成物。

【請求項９】

請求項１～３のいずれか１項に記載の情報表示装置用硬化膜を有する情報表示装置。

【請求項１０】

前記情報表示装置用硬化膜を含む有機ＥＬパネルを有する、請求項９に記載の情報表示装置。