보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 니뽄 세이시 가부시끼가이샤

【특허고객번호】 5-1998-060458-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상욱

【대리인번호】 9-1999-000494-2

【대리인】

【성명】 박충범

【대리인번호】 9-2003-000604-7

【대리인】

【성명】 이제형

【대리인번호】 9-2008-000750-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7033495

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-1053310-17

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상욱 (서명 또는 인)

대리인 박충범 (서명 또는 인)

대리인 이제형 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

기재 필름의 편면 혹은 양면에 전리 방사선 경화형 수지 조성물을 함유하는 하드 코팅층을 마련한 하드 코팅 필름이며, 하기 조건 (I), (II) 및 (III)을 만족시키고,

상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물이, 또한 하기 조건 (V)를 만족시키고,

상기 하드 코팅층의 표면 자유 에너지는, 17.0mJ/㎡ 내지 55.0mJ/㎡의 범위인 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

조건 (I): 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물은, (메트)아크릴로일기를 포함하는 아크릴계 수지를 함유한다.

조건 (II): 피크 면적비 1((A/B)×100)이 5% 이상.

(단, 미경화의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 3250 내지 3500cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 A라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B라 함)

조건 (III): 피크 면적비 2((C/B)×100)가 30% 이하.

(단, 미경화의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 1500 내지 1580cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 C라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B라 함)

조건 (V): 피크 면적비 4((E/B')×100)가 20% 이하.

(단, 경화 후의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 1370 내지 1435cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 E라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B'이라 함)

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물은, (메타)아크릴로일기를 포함하는 우레탄아크릴레이트계 수지 및 비정질성 실리카를 함유하는 하드 코팅 필름.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하드 코팅층 표면의 산술 평균 표면 조도(Ra)가 0.5nm 내지 15.0nm의 범위인 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하드 코팅층의 막 두께는, 0.5㎛ 내지 12.0㎛의 범위인 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 기재 필름은, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 시클로올레핀, 폴리에틸렌나프탈레이트, 폴리이미드, 트리아세틸셀룰로오스, 액정 폴리머에서 선택되는 어느 것인 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하드 코팅 필름은, 가열 처리 전의 열 수축률의 최댓값이 1.8% 이하이고, 200℃에서 10분간 가열 처리한 후의 열 수축률의 최댓값이 1.5% 이하인 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 삭제