【書類名】　手続補正書
【整理番号】　P210016PJ1
【あて先】　特許庁長官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025-140987
【補正をする者】
　【識別番号】　000153720
　【氏名又は名称】　株式会社白山
【代理人】
　【識別番号】　110000844
　【氏名又は名称】　弁理士法人クレイア特許事務所
　【代表者】　南　力
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当は牧田　行弘
【発送番号】　295735
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　セラミックスから形成されるプレート形状のフェルールであって、
　複数の光ファイバがそれぞれ固着される複数の光ファイバ挿着孔と、
　一対のガイドピンがそれぞれ挿入される一対のガイド孔と、を有し、
　前記フェルールのプレート本体は、硬度が１．０ＧＰａ以上８．０ＧＰａ以下、密度が２．５ｇ／ｃｍ^{3}以上４．０ｇ／ｃｍ^{3}以下のマシナブルセラミックスからなり、
　前記プレート本体よりも硬度が高い前記光ファイバが、前記プレート本体の研磨面においてフィジカルコンタクト接続可能となるように装着される、フェルール。
　　【請求項２】
　前記プレート本体の表面に溝部を有し、
　前記溝部は、前記プレート本体に形成された全ての光ファイバ挿着孔を含むように形成され、
　前記溝部における前記プレート本体の厚みは、０．３ｍｍ以上０．９ｍｍ以下である、請求項１に記載のフェルール。
　　【請求項３】
　請求項１に記載のフェルールの光ファイバ挿着孔に、前記光ファイバを挿着する工程と、
　前記フェルールの接続端面を研磨する工程と、を含み、
　前記研磨する工程において、前記プレート本体の研磨面は、前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能に前記研磨面から突出するように研磨を行う、光ファイバアセンブリの製造方法。
　　【請求項４】
　フィジカルコンタクト接続が可能な光コネクタであって、
　セラミックスから形成されるプレート形状であって、複数の光ファイバがそれぞれ固着される複数の光ファイバ挿着孔と、一対のガイドピンがそれぞれ挿入される一対のガイド孔とを有するフェルールと、
　前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、を備え、
　前記光ファイバ装着孔を有する接続端面は、前記光ファイバ及びプレート本体の研磨面であり、

前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く、前記光ファイバが前記研磨面においてフィジカルコンタクト接続可能であり、
前記光ファイバは、一列に整列したテープ状の光ファイバからなり、前記光ファイバの列は一対の前記ガイド孔と平行に配置される、光コネクタ。
【請求項５】
半田リフローが可能な基板であって、
請求項４に記載のフェルールを有する光コネクタと、
前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、
前記光ファイバに接続された光電気変換素子と、を備えた基板。